



Знак відповідності технічним регламентам



ТОВ «КНАУФ ГІПС КИЇВ»
03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна, 8.

25

ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004 + A1:2009, IDT)

DFH2IR 12,5/ДСТУ EN 520

DP01:1677-9947-7698-6943

Протипожежні характеристики	A2-s1, d0
Термічний опір	0,25 Вт/(м·К)
Границя міцності при вигині у поздовжньому напрямку	817 Н
Паропроникність	30
Границя міцності при вигині у поперечному напрямку	356 Н

Гіпсокартонна плита, на лицьову сторону якої можна наносити відповідну гіпсову штукатурку або придатне декоративне покриття, має визначену щільність для покращення експлуатаційних характеристик у певних сферах застосування, має покращену зв'язаність структури за високих температур (у разі пожежі), зі зниженою здатністю до водопоглинання, з підвищеною твердістю поверхні, з підвищеною міцністю на руйнування при вигині як у поздовжньому, так і в поперечному напрямку.