

**Knauf Insulation B.V.**

Dakota 7, 5126 RL, GILZE (NL)

KNAUFINSULATION**Contact****Mail:** customerservice.nl@knaufinsulation.com**Tel:** 0162 - 42 12 45**Website:** knauf.com/nl-NL.**Adres:**
Dakota 7
5126 RL, GILZE**Knauf Insulation, Naturoll 032**

v105, 2024-04-12

Glaswoldeken

Fabrikant	Knauf Insulation B.V.
Type	Naturoll 032 Glaswoldeken.
Beoogd gebruik	voor prefab elementen.
Beoogd gebruik	voor houtskeletbouw.
.....	
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K))	0,032.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	2,80.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	3,10.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	3,75.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	4,20.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	4,35.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	4,65.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	5,30.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	5,60.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	6,25.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	6,60.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	7,55.
Warmteweerstand (Rd) (m ² .K/W)	7,65.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	90.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	100.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	120.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	135.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	140.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	150.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	170.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	180.



Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	200.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	210.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	240.
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm)	245.
Dikte tolerantie (NEN-EN 823) (klasse)	T4.
Korte termijn wateropname (WS) (NEN-EN 1609) (kg/m ²)	≤1,0.
Lange termijn wateropname (WL(P)) (NEN-EN 12087) (kg/m ²)	≤3,0.
Luchtstroom weerstand (AFi) (NEN-EN 29053) (kPa.s/m ²)	5.
Materiaal	minerale wol (MW), glaswol.
Lengte (mm)	3.500.
Lengte (mm)	2.700.
Lengte (mm)	2.350.
Lengte (mm)	2.200.
Lengte (mm)	2.000.
Lengte tolerantie (l) (NEN-EN 822) (mm)	±2 %.
Breedte (mm)	380.
Breedte (mm)	580.
Breedte tolerantie (W) (NEN-EN 822) (mm)	±1,5 %.
.....	