




KNAUFCEILING Solutions

DATASHEET

Antaris C



- ANTARIS C plokštės yra pagamintos iš naujos kartos biologškai tirpios mineralinės vatos, molio ir krakmolo ir pasižymi puikiu atsparumu ugniai. Lygus, baltas paviršius užtikrina gerą garso sugerties lygį ir užtikrina akustinį komfortą.

- Gera garso sugertis (0,70 α_w)
- Didelis šviesos atspindys (86%)
- ISO 5
- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms, biurams ir posėdžių salėms, įrenginių patalpoms ar gamybos patalpoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 				
Storis (mm)		13	13	13				
Matmenys (mm) Papildomi matmenys pagal užklausą		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600				
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C						
Svoris		3.0 kg / m ²						
Spalva		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.70}$ pagal EN ISO 11654 - Klasė C						
		Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.55	0.60	0.75	0.95	1.00
		NRC = 0.70 pagal ASTM C 423						
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{30 dB}$ pagal EN ISO 717-1			CAC = 30 dB pagal ASTM E 413-10			
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{18 dB}$ pagal EN ISO 717-1						
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1						
Šviesos atspindėjimas		86%						
Šilumos laidumas		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ pagal EN 12667						
Atsparumas drėgmiciai		90% RH						
Švirių patalpų klasė		ISO 5 pagal EN ISO 14644-1						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1					
Valomumas								
Tvarumas		 43%	 EC 1272/2008 Annex G		 www.blauer-engel.de/luz132			

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.