

Flexkleber Weiss

Bílé flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí

Technický list

08/2025



Popis výrobku

Suché mrazuvzdorné flexibilní cementové lepidlo bílé barvy pro lepení skleněných obkladů, dlažby a ozdobných prvků, sklokeramiky, skleněných tvárnic, desek z přírodního a umělého kamene, mramoru, na podklady běžné ve stavebnictví (beton, VPC a sádrová omítka, plynosilikáty, neomítnuté zdivo, sádrokarton, Vidiwall, Aquapanel, topení v podlaze, staré obklady). Speciálně určené pro lepení dlaždic a obkladů z přírodního bílého kamene, kde zamezuje tvorbě šedého „zakalení“ povrchu. Lepidlo je vhodné zejména pro prostory s vysokým termickým namáháním v interiéru i exteriéru. Jedná se především o vytápěné podlahy, balkony a terasy.

Vlastnosti výrobku

- Třída C2TE S1 dle ČSN EN 12004
- Minimální skluz i velmi těžkých obkladů
- Krémová konzistence, lehká aplikace
- Nevytváří šedý zákal na povrchu obkladu
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Vysoká vydatnost - až 11 m² při ozubení 6 mm
- Možnost aplikace Buttering Floating

Zpracování

Podklad:

Podklad musí být suchý, rovný, nemastný a zbavený prachu. V případě, že podklad je ze sádry nebo sádku obsahuje, musí být suchý a napenetrovaný vhodným penetračním prostředkem (např. Hloubková penetrace). Povrch sádrové omítky plánované pod

obklad je třeba nechat zdrsňený, nevyhlazený. Nesavé podklady např. staré obklady, dlažbu, umakart, lamino apod. nebo obklady obsahující dřevo je nutné opatřit penetrační Specialhaftgrund.

Příprava podkladu

Silně savé podklady jako např. porobeton, vápenopískové zdivo, porézni, či pískující VPC omítky opatřete penetrační KNAUF Spezialhaftgrund, ředěnou v poměru 1:4 s vodou nebo Primer K ředěnou v poměru 1:3 s vodou. Savé podklady jako např. staré cementové potěry, sádrokartonové a sádrovláknité desky natřete neředěnou KNAUF Hloubkovou penetrační. Nesavé, či slabě savé podklady, jako sádrové potěry, hutné slinuté cementové potěry, cementovláknité desky apod. opatřete penetrační KNAUF Spezialhaftgrund, ředěnou v poměru 1:2 s vodou nebo Primer K ředěnou v poměru 1:3 s vodou. Vodotěsné, či zcela nesavé podklady jako jsou staré obklady a dlažby lité asfalt, Teraso opatřete neředěnou penetrační KNAUF Spezialhaftgrund nebo Primer K.

Rozdělání lepidla:

K rozdělání lepidla se použije čistá pitná voda. Suché lepidlo se s vodou smíchá v poměru uvedeném výše v technických údajích. Po rozmíchání s vodou se lepidlo nechá 5–10 minut odstát a ještě se znovu krátce promíchá. Takto rozdělané lepidlo je připraveno k použití. Doba zpracovatelnosti namíchaného lepidla je cca 3 hodiny.

Aplikace:

Lepidlo se nanese v potřebné vrstvě na celou plochu podkladu hladkou stranou hladítka, poté se vrstva „pročeše“ ozubenou stranou hladítka, přičemž se zuby dotýkají podkladu. Velikost ozubení volíme podle typu a reliéfu lepeného prvku.

Bílé flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Do vytvořeného drážkovaného lepidlového lůžka se pokládají obkládačky za současného přitlačení tak, aby se drážky pod obkladem kompaktně spojily. Předběžné vlhčení obkládaček se neprovádí, pokud to výrobce obkladu nedoporučuje nebo nespecifikuje jiný postup. Při lepení slinuté dlažby, mramoru, přírodních kamenů v exteriéru na zvláště namáhaných plochách nanášíme lepidlo na obě lepené plochy tzv. systémem Buttering Floating. Vždy dbejte na to, aby pod dlažbou nebo obkladem nezůstaly vzduchové kapsy. Při lepení neznámého druhu kamene se doporučuje provést zkušební nalepení. Doba, po kterou je možné obkladové prvky pokládat do nataženého lepidla může být proměnlivá v závislosti na okolních podmínkách při pokládce a typu podkladu. Vždy před položením obkladového prvku je dobré se ujistit, zda lepidlo na povrchu nevytvořilo nelepivý škrálop a to nejlépe dotykem prstů. Pokud lepidlo škrálop má, je nutné ho v celé nelepivé ploše seškrábnout a znovu natáhnout čerstvě. Zvlášť za extrémního sucha a tepla může dojít velmi rychle k zavadnutí lepidla. Provedené obklady stěn se vyspárují nejdříve po jednom dni. Dlažby se vyspárují nejdříve po dvou dnech a po sedmi dnech se mohou plně zatížit. Pozor u lepení slinuté dlažby na nesavé podklady, čas pro vytvrnutí lepidla se v tomto případě výrazně prodlouží a spárování je možné provádět až po dokonalém vytvrnutí lepidla. Čisté plochy potřísňené lepidlem ihned omyjte! Před lepením dlažby zapněte podlahové vytápění, ovšem 24 hodin před pokládáním dlažby vytápění vypněte anebo nastavte na 15 °C (pokud je chladné počasí!). U větších venkovních ploch nebo vytápěných podlah je třeba vytvořit dilatační spáry, to samé v místě spojů nebo rohové spáry (např. mezi stěnou a podlahou, obkládačkami a dveřním rámem, obkládačkami a dřevem nebo kovem).

Související výrobky:

- KNAUF Hlubková penetrace, Spezialhaftgrund, Primer K
- KNAUF Tekutá Hydroizolace, Hydroizolace Exteriér 2K
- KNAUF Fugenbunt, Fugenbreit

Doplňující informace:

Práce neprovádějte za mrazu. Materiál nesmí být aplikován při teplotě vzduchu nebo podkladu nižší než +5 °C a vyšší než 25 °C.

Technická data

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 21 – 25 °C a 55 % relativní vlhkosti vzduchu.

Třída	C2TE S1 dle ČSN EN 12004
Zrnitost směsi	0,0 – 0,6 mm
Spotřeba záměsové vody	cca. 1,3l/ 5 kg balení cca. 6,5l/ 25 kg balení
Spotřeba	cca 2 kg/m ² při použití ozubení 6 mm
Doba zpracovatelnosti	cca 3 hod.
Teplota vzduchu i podkladu při zpracování	+5 až +30 °C
Pochůzlost a spárování	u savých obkladů cca 24 hodin u nesavých obkladů cca 48 hodin plné zatížení povrchu cca 7 dní
Vrstva	3 - 20 mm
Vysoká počáteční tahová přídržnost	min. 1 MPa
Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	min. 1 MPa
Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	min. 1 MPa
Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení/ rozmrazení po 28 dnech	min. 1 MPa
Skluz	≤ 0,5 mm
Deformovatelné lepidlo	průhyb ≥ 2,5 mm a < 5 mm
Prodloužená doba zavadnutí/ tahová přídržnost	min. 0,5 MPa ne méně než po 30 min

Bílé flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí

Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví

Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a použijte odpovídající oděv. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a poté konzultujte s očním lékařem. Akutní ohrožení lidského zdraví se za normálních podmínek používáním nepředpokládá. Vždy se seznamte s informacemi v Bezpečnostním listu tohoto produktu, viz www.knauf.com. Ve vytvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný. Obsah rozpustného šestimocného chromu byl pomocí redukčního činidla snížen na koncentraci podle požadavku platných předpisů. Existuje pouze velmi malé nebezpečí senzibilizace kůže při zednických pracích. Nelze ale zcela vyloučit senzibilizaci při styku s kůží u velmi citlivých jedinců. Dlouhodobý a nebo opakovaný kontakt s pokožkou může vyvolat podráždění kůže.

Balení a expedice

- **pytlovaný na paletách:**
Balení: 5 kg, 100 pytlů na paletě
Balení: 25 kg, 48 pytlů na paletě

Skladování a manipulace

- **doba použitelnosti:**
Pytlovaný materiál zpracujte do 12 měsíců, od data výroby uvedeného na obalu
- **podmínky skladování:**
Skladujte v suchém prostředí na dřevěném roštu, chraňte před vzdušnou vlhkostí, max. možná relativní vlhkost vzduchu je 75 %. V opačném případě může dojít ke změnám zpracovatelských nebo užitných vlastností produktu.

Zajištění kvality

- **výroba dle norem**
Průmyslově vyráběná lepicí malta podle ČSN EN 12004, pro kterou výrobce volí složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti směsi. Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech, které prokazuje shodu s normou a přílohou ZA normy ČSN EN 12004.
- **výstupní kontrola**
Kvalita produktu je průběžně kontrolována v laboratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.
- **ekologie**
Výrobní závod je certifikován dle ČSN EN ISO 14001.

Bílé flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí**Dodržujte bezpečnostní list!**

Bezpečnostní listy a označení CE viz

www.knauf.com**KNAUF Praha, spol. s r.o.**Mladoboleslavská 949,
197 00 Praha 9 Kbely**Kontakty**Infolinka +420 733 100 313
Tel.: +420 272 110 111
E-mail: info-cz@knauf.comwww.knauf.com

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby. Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ:

Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.