



Обработка на основата

Технически лист

04/2020



Knauf Haftemulsion

Специален грунд за абсорбиращи и неабсорбиращи основи

Област на приложение

Като грунд за силно абсорбиращи основи (например газобетон, тухла от пясъчен вар). Специален грунд за абсорбиращи и неабсорбиращи, гладки основи и дървешни основи (напр. ПДЧ) и покритие за мазилки, кръпки от хоросан, замазки и шпакловки.

Подходящ за: навън и отвътре, подове, стени.

Информация за продукта

- Готов за употреба
- Дисперсионен концентрат без разтворител
- Регулира абсорбцията
- Спомага на сцеплението
- Пречещ на влагата
- Пропусклив за водни пари

Опаковка

1 kg - бака

Преработка

Подова основа

Повърхността трябва да е стабилна, чиста, суха, без масла и мазнини

Смесване

Съотношение на смесване:

1: 4 с вода върху силно абсорбиращи основи.

Като средство за лепене на разтвори (разтвор при ремонти, бърз цимент, циментови замазки и др.) 1: 5 с вода.

Като за вароциментови мазилки 1:10 с вода.

Като подобрител на сцеплението за полагане на средни и дебели основи от плочи от естествен камък 1: 1 с вода

Съхранение

Срок на годност: мин. 12 месеца
 Условия за съхранение: да се пази от замръзване, на хладно и сухо. Опасност от замръзване при температура под 0 °C

Изхвърляне

По-малки количества: втвърдено, изсушено състояние при битовите отпадъци.

Данни за употреба

- Температура на обработка приблизително от 5 °C до приблизително 25 °C
- Температурна устойчивост до 70 °C
- Разход около 100 g/m² в зависимост от попиваемостта
- Време за изсъхване около 12 часа

Технически данни за материала

- Химична характеристика: водна дисперсия на акрилатен кополимер, вода и добавки.
- Течна форма
- Цвят: млечен
- Мирис: лек
- Температура на кипене: 100°C
- Температура на топене: 0°C
- Точка на възпламеняване в °C: Не е приложимо.
- Температура на запалване в °C: Не е приложимо.

Продуктовата гама

Описание	Опаковка	Опаковъчна единица	Артикулен номер	EAN код
Haftemulsion	1 kg	12 кофи/кашон	102693	4006379069828

Данни за безопасност

Извеждане на свеж въздух, при оплаквания се консултирайте с лекар. Измийте със сапун и вода.

Изплакнете очите с отворени клепачи за няколко минути на течаща вода. Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават.

Незабавно изплакнете устата и пийте много вода, обадете се на лекар. Вижте информационния лист за безопасност за повече информация.



Обърнете внимание
 Информационния лист за безопасност!
www.knauf.bg

Тел.: 0700 300 03

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03

www.knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

info@knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Издание: 2020 г.