



P155.ro



Fișă tehnică de produs

06/2015

P155 Knauf Ipsos de Construcții

Material

Knauf Ipsos de Construcții este un liant de ipsos cu întărire rapidă și aderență ridicată.

Termen de valabilitate, depozitare:

9 luni, depozitat în ambalajul original, nedeteriorat, pe paleți de lemn, în loc uscat și bine ventilat. Sacii desfăcuți trebuie bine închiși și utilizați cât mai curând.

Mod de ambalare:

Sac 25 kg

Cod 479404

Domenii de utilizare

La interior, destinat realizării lucrărilor de reparații, umplerea golurilor și nivelare locală, fixării colțarelor și profilelor pentru tencuială, fixării dozelor electrice și a diverselor instalații.

Caracteristici

- Rezistență ridicată la impact și compresiune
- Aderență foarte bună
- Aplicare rapidă
- Aplicare manuală
- Incombustibil
- Clasa de reacție la foc A1 în conformitate cu SREN 13501-1
- Tip A1 în conformitate cu SREN 13279-1

Punere în operă

Suportul:

Suportul trebuie să fie desprăfuit, și să nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescențe, să nu fie înghețat, să aibă capacitate portantă și să nu fie hidrofug. În cazul lucrărilor de reparații, zona respectivă trebuie udată.

Preparare:

Knauf Ipsos de Construcții se presară în apă curată (3,5 l apă la 5 kg material). Se lasă materialul să absoarbă apa timp de cca 2 min. și se amestecă manual sau cu mixer de turație mică, până la omogenizarea amestecului.

Aplicarea:

Materialul se aplică cu ajutorul șpaclului sau a mistriei, în grosimea dorită.

Timpe de prelucrare:

Timpe de lucru cu materialul amestecat este cca 7-12 min. în funcție de condițiile atmosferice.

Atenție! Materialul deja întărit nu se va mai prelucra, nu se va mai face aparent lucrabil prin adaos suplimentar de apă și prin amestecare ulterioară.

Temperatura de punere în operă:

Temperatura aerului, a suportului și a mortarului aplicat trebuie să fie în intervalul +5 - + 35°C, pe durata aplicării și a procesului de priză. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer.

Înainte de aplicarea unei vopsele sau a unui strat de acoperire, materialul trebuie să fie întărit și uscat.

Indicații speciale

Nu se amestecă cu alte materiale. În caz contrar, caracteristicile materialului pot fi alterate. Uneltele trebuie curățate cu apă curată imediat după utilizare. Uneltele și recipientele murdare reduc semnificativ timpe de prelucrare al materialului.

Încadrare în clasa produselor chimice:

Nu este obligatorie încadrarea. Pentru evacuarea deșeurilor se va respecta legislația locală. Evacuat din șantier ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă nici un fel de pericol pentru mediul înconjurător.

☎ Telefon: 021 650 0040

☎ Fax: 021 650 0048

▶ www.knauf.ro

✉ office@knauf.ro

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem și a sistemelor în ansamblul lor. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive și statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condițiile utilizării materialelor și componentelor de sistem conform fișelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicațiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienței producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile menționate în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare și condițiilor specifice din șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.