

UNIFLOTT FINISH

Finální excelentně bílá stěrka

Technický list

1/2025



Popis výrobku:

Finální excelentně bílá stěrka s nejvyšší povrchovou hladkostí pro celoplošné stěrkování vytmelených sádrokartonových konstrukcí. Je použitelný v bytové výstavbě, v kancelářských budovách, hotelech, školách, školkách apod. Tmel pro finální tmelení, stěrkování a spárování typ 3A podle EN 13963.

Specifikace:

Uniflott Finish je jemný excelentně bílý tmel pro finální úpravu a vyhlazení povrchu vytmelených sádrokartonových desek. Vytváří dokonalou, precizní a spolehlivou finální vrstvu na předem vytmelených sádrokartonových konstrukcích s tmelem UNIFLOTT, případně na jiném podkladu v interiéru. Je vhodný i pro celoplošné stěrkování a drobné opravy finálních stěrek, maleb, hladkých povrchů, štuků apod.

Vlastnosti výrobku:

- Excelentní bělost
- Pro kvalitu povrchu Q2, Q3, Q4
- Snadno se s ním pracuje díky vysoce jemné konzistenci
- Netrhá se při aplikaci ve velmi tenké vrstvě
- Vysoký obsah polymerů
- Velmi snadno se brousí
- Velmi poddajná konzistence
- Namíchaný a připravený k použití

Zpracování:

Podklad:

Podklad musí být únosný, suchý, pevný, čistý, prostý prachu a uvolněných částí. Nutno odstranit zbytky snižující soudržnost. Všechny vodou ředitelné a rozpustitelné nátěry (jako jsou staré

hlinkové nebo vápenné barvy) je nutno zcela odstranit nejlépe tlakovou vodou nebo jinak mechanicky až na čistý podklad a tento povrch předem opatřit a zpevnit Knauf Hloubkovou penetrací/ Tiefengrund. Sádrokartonové desky musí být pevně namontovány na nosnou konstrukci o příslušné únosnosti, musí být suché, čisté a v oblasti spár očištěné od prachu. Spáry musí být předem vytmelené hmotou Uniflott, dobře opracované s ohledem na okolní plochu desek, musí být vytvrzené a vyschlé. Prohlubně a poškozená místa podkladu je nutno s předstihem vyplnit hmotou Knauf Uniflott.

Příprava:

Uniflott Finish je vhodné předem krátce promíchat a následně nanášet nerezovým hladítkem nebo širokou špachtli na podklad v tenké vrstvě. Tento postup po vyschnutí podkladní nanesené vrstvy je možno opakovat až do požadované rovinnosti. Povrch je po dokonalém vyschnutí vrstvy možno přebrousit brusem o velikosti 120 a vyšší. Vzhledem k vysoké jemnosti tmelu Uniflott Finish je možné povrch vyhladit i bez nutnosti broušení.

Doplňující informace:

UPOZORNĚNÍ: Čisté plochy a nářadí potřísněné stěrkou ihned omyjte vodou! Nanesené vrstvy před aplikací nátěrů nechte vždy zcela zaschnout.

Technická data:

Jsou stanovena za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 23 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

Doporučená vrstva:	0 – 3 mm
Spotřeba materiálu:	cca 1,8 kg/m ² /mm
Vydatnost kbelík 8 kg:	cca 2,2 m ² / 2 mm
Schnutí:	1 mm/ cca 5 hod

Skladování a manipulace:

■ doba použitelnosti:

Zpracujte do 12 měsíců, od data výroby uvedeného na obalu

■ podmínky skladování:

Skladujte v chladu a suchu. Chraňte před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.

Kvalita:

Podle EN 13963 podleha výrobek první kontrole a dale trvale kontrole prováděné ve výrobě. Výrobek je opatřen štítkem CE. Sparovací tmel pro sadrokartonové desky EN 13963, Tmel pro dvojí použití 3A. Třída reakce na oheň A2-s1,d0.



Dodržujte bezpečnostní list!

Bezpečnostní listy a označení CE viz

www.knauf.com

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Mladoboleslavská 949,
197 00 Praha 9 Kbely

Kontakty

Hotline +420 844 600 600*

Tel.: +420 272 110 111

E-mail: info-cz@knauf.com

www.knauf.com

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby. Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNENÍ:

Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

* Cena hovoru na linku HOTLINE je 4,03 Kč / 1 min. (vč. DPH). Volání z mobilních sítí se může lišit v závislosti na operátorovi a tarifu.