


KNAUF

HYGENA TOPIQ® Alpha 15



© Frederic Schweizer

HYGENA TOPIQ® Alpha 15 - это легкая и простая в монтаже минеральная акустическая потолочная плитка из каменной ваты с гладкой ламинированной поверхностью. Поверхность легко моется и обладает антибактериальными свойствами.

- Ограничивает рост бактерий и грибов
- Можно чистить сухой, влажной и смоченной в воде тканью
- Идеальное решение для помещений с повышенной и относительной влажностью до 100%
- Соответствует требованиям Зоны риска 4 в соответствии с NF S 90-351:2013
- Отличное звукопоглощение класса A
- Идеальный выбор для медицинских учреждений, пищевой промышленности, лабораторий или кухонь

Build on us.

Характеристики		Подробная информация																				
Детали кромки		Board	Tegular 24/90		Tegular 15/90																	
Толщина (мм)		15	15		15																	
Размеры (мм)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625																	
Система		Открытая съемная - Система C																				
Вес		2.0 кг/м²																				
Цвет		Белый																				
Звукопоглощение		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ согласно EN ISO 11654 – Класс A <table><tr><th>Частота f (Гц)</th><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><th>α_p</th><td>0.40</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 согласно ASTM C 423							Частота f (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00
Частота f (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000																
α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00																
Звукоизоляция		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24 \text{ dB}$ согласно EN ISO 717-1 CAC = 25 dB согласно ASTM E 413-10																				
Снижение уровня шума		EN ISO 10140-2 $R_w = 12 \text{ dB}$ согласно EN ISO 717-1																				
Огнестойкость		Еврокласс A1 согласно EN 13501-1 Класс A согласно ASTM E 84																				
Коэффициент отражения света		86%																				
Влагостойкость		100% относительная влажность																				
Класс чистой комнаты		Класс ISO 5 согласно EN ISO 14644-1																				
Уровень риска		Зона 4 (очень высокий риск) согласно NF S 90-351:2013																				
Микробиологическая чистота		M1 согласно NF S 90-351:2013																				
Кинетика обеззараживания частиц		CP_(0.5) 5 согласно NF S 90-351:2013																				
Качество воздуха в помещении		A+	E1	IACG																		
Возможность очищения																						
Устойчивость		10.1-10.4% (2024)	BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex D	M1+																		
Антимикробные свойства		Протестирован на: <i>Кишечную палочку, Золотистый стафилококк, Кандида альбиканс, вид несовершенных грибов Аспергилл (Aspergillus).</i>																				

В дополнение к уровню риска, к каждому типу помещений предъявляются особые требования к чистоте потолочной плитки и ее герметичности. Таким образом, плитка, соответствующая требованиям зоны риска 4, может не обязательно подходить для всех типов помещений, указанных в зоне риска 4.

Доступность продукции может варьироваться в зависимости от страны. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем. Для получения дополнительной информации и юридического уведомления, пожалуйста, посетите сайт www.knauf.com.