



Boden-Systeme

## F441.de

Technisches Blatt

11/2023



## EPO-Leicht

### Leichtausgleichmörtel

#### Produktbeschreibung

EPO-Leicht ist ein schnell abbindender und früh begehbare Leichtausgleichmörtel, bestehend aus den Komponenten FE-Imprägnierung (2K-Epoxidharz) und EPO-Perl (Blähglasgranulat), die an der Baustelle gemischt werden.

#### Lagerung

EPO-Perl trocken auf Paletten lagern, Haltbarkeit unbegrenzt.  
FE-Imprägnierung trocken lagern, Haltbarkeit 24 Monate.

#### Eigenschaften und Mehrwert

- Schnell erhärtend
- Bedingt begehbare nach 24 Stunden
- Nachfolgearbeiten nach 24 Stunden möglich
- Geringes Gewicht
- Gut wärmedämmend
- Schwindfrei
- Fugenlos verlegbar
- Leicht zu verarbeiten
- Wasserbeständig
- Diffusionsoffen

## Anwendungsbereich

EPO-Leicht ist ein Leichtausgleichsmörtel für Terminbaustellen im Neubau, Altbau und für Sanierungen.

Er wird eingesetzt zum:

- Ausgleich von allen schiefen und unebenen Rohböden
- Füllen von Hohlräumen und zum Höhenausgleich
- ist besonders geeignet auf Holzbalkendecken
- ist für alle üblichen Deckenarten geeignet, besonders für Holzbalkendecken

EPO-Leicht wird im Innenbereich in Schichtdicken von 15 mm bis ca. 800 mm eingesetzt.

Er ist wasserbeständig und daher auch in Nassräumen einsetzbar.

Eine direkte Belagsverlegung auf EPO-Leicht ist nicht möglich.

Bei Verlegung im Verbund zum Untergrund darf an Hochpunkten des Untergrundes die Schichtdicke weniger als 15 mm betragen.

Der Einbau auf Dämmstoff ist nicht möglich.

## Ausführung

### Untergrund und Vorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und oberflächentrocken sein. Eine eventuell erforderliche Feuchtigkeitssperre, z. B. Abdichtungsbahn Katja Sprint kann unterhalb oder oberhalb von EPO-Leicht angeordnet werden.

### Verarbeitung

Nur Personen, die mit chemisch aushärtenden Reaktionsharzen vertraut sind, dürfen diese Produkte verarbeiten. Die Räume müssen ausreichend belüftet werden (möglichst Querlüftung).

EPO-Perl und Werkzeuge müssen trocken sein. Es werden die zwei Komponenten der FE-Imprägnierung (1 kg Kombigebinde) mit einem Quirl gut miteinander verrührt. Die so vorbereitete FE-Imprägnierung wird anschließend mit 1 Sack (57 Liter) EPO-Perl mit einem Quirl durch langsames Anrühren bei 300 U/min, mit einem stufenlos verstellbaren Rührwerk, in einem Bottich verrührt.

Nach ca. 1 Minute Rührzeit ist der Mörtel in einen zweiten Bottich umzufüllen und erneut für ca. 1 Minute zu verrühren.

Der Mörtel wird auf den Untergrund soweit gleichmäßig verteilt, dass ein Begehen des Mörtels beim Abziehen nicht erforderlich ist. Das Abziehen des Mörtels erfolgt mit einer Richtlatte o. Ä. Nach dem Abziehen wird der Mörtel durch leichtes Klopfen mit einem Reibebrett verdichtet. Bei großen Aufbauhöhen (ab ca. 10 cm) ggf. Mörtelschicht zusätzlich zwischendurch verdichten.

## Verarbeitungstemperatur/-klima

Die Verarbeitungstemperatur von EPO-Leicht liegt zwischen +10 °C und +25 °C.

Die Abbindegeschwindigkeit und damit die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Temperatur.

Bei +20 °C beträgt die Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten. Bei niedrigeren Temperaturen muss mit einer verlängerten, bei höheren Temperaturen mit einer verkürzten Verarbeitungszeit gerechnet werden.

Nach dem Mischen der FE-Imprägnierung ist diese innerhalb von wenigen Minuten weiter zu verarbeiten, da sie im Gebinde eine wesentlich kürzere Abbindezeit besitzt.

## Nachfolgearbeiten

Da EPO-Leicht kein Wasser enthält und keine Trocknungszeiten abzuwarten sind, können Nachfolgearbeiten unmittelbar nach Erreichen der Begehbarkeit, ca. 24 Stunden nach Verarbeitung, erfolgen. Eine CM-Messung ist nicht erforderlich, da EPO-Leicht keine Feuchtigkeit enthält.

Als weiterer Bodenaufbau kann ein Estrich auf Dämmschicht oder ein Estrich auf Trennschicht sowie als Sonderkonstruktion für den Wohnungsbau ein Verbundestrich folgen.

## Reinigung

Bei längeren Standzeiten sind die Werkzeuge mit trockenem Sand, nach Abschluss der Arbeiten mit Sand und Wasser zu reinigen. Auch beim Reinigen Schutzausrüstung tragen.

### Hinweis

Die Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften sind zwingend zu beachten (z. B. BG Bau - Praxisleitfaden für den Umgang mit Epoxidharzen oder HVBG - BGR 227 Tätigkeiten mit Epoxidharzen).

Darüber hinaus gelten die Vorschriften und Hinweise der BEB-Arbeitsblätter KH-0/U, KH-1, KH-3 und KH-6.

### Hinweis

Technische Angaben zu FE-Imprägnierung siehe Technisches Blatt [F451.de FE-Imprägnierung](#).

### Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	EPO-Leicht
Schichtdicke	–	mm	15 – 800
Rohdichte	–	kg/m <sup>3</sup>	ca. 210
Druckfestigkeit	–	N/mm <sup>2</sup>	ca. 0,30
Wärmeleitfähigkeit	–	W/(m·K)	ca. 0,07
Brandverhalten	–	–	B-s2, d0

### Materialbedarf und Verbrauch

Material	Verbrauch je cm Dicke	
	FE-Imprägnierung	EPO-Perl
Mischungsverhältnis	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	ca. 10 l/m <sup>2</sup>
1 kg FE-Imprägnierung : 57 l EPO-Perl		

#### Ergiebigkeit

Aus 57 l EPO-Perl und 1 kg FE-Imprägnierung = 57 l Mörtel

### Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
FE-Imprägnierung	1 kg	10 Fässer/Karton 280 Fässer/Palette	00002871	4003982000774
	5 kg	45 Fässer/Palette	00002870	4003982000767
	10 kg	30 Fässer/Palette	00002869	4003982000750
EPO-Perl	57 l	15 Sack/Palette	00820430	4003982564863
			00008649	4003982139160



**Sicherheitsdatenblatt beachten!**

Sicherheitsdatenblätter siehe

[pd.knauf.de](http://pd.knauf.de)



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:

[youtube.com/knauf](https://youtube.com/knauf)



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

[ausschreibungcenter.de](http://ausschreibungcenter.de)



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

[knauf.de/infothek](http://knauf.de/infothek)

**Knauf Direkt**

Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-1000 \***

▶ [knauf-direkt@knauf.com](mailto:knauf-direkt@knauf.com)

▶ [www.knauf.de](http://www.knauf.de)

**Knauf Gips KG** Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.