



K457.rs



Fasadni sistemi

02/2018

Knauf Quarzgrund

Podloga za završne fasadne maltere

Opis proizvoda

Quarzgrund je podloga, pripremljena za upotrebu, namenjena kao predpremaz pre nanošenja završnih fasadnih maltera. Sadrži mineralne punioce, polimernu disperziju, titandioksid, vodu i aditive. Namenjena je za spoljašnju upotrebu.

Način isporuke:

Kanta 20 kg šifra artikla 614200

Istoniran:

Kanta 20 kg šifra artikla 619121

Skladištenje i transport:

Zaštiti od mraza, visokih temperatura i direktnog uticaja sunca.

U originalnom pakovanju na hladnom mestu, zaštićenom od mraza (na temperaturama od +5 °C do +25 °C) rok trajanja je 12 meseci.

Otvoreno pakovanje dobro zatvoriti.

Zaštiti od visokih temperatura i direktnog uticaja sunca.

Kvalitet:

Proizvod podleže permanentnoj kontroli kvaliteta.

Oblast primene

Vezivna podloga pre nanošenja:

- Mineralnih završnih fasadnih maltera (npr. SP 260 i RP 240)
- Pastoznih završnih fasadnih maltera (npr. Addi, Kati, Conni)

Svojstva

- Namenjen za spoljašnju upotrebu
- Stabilizuje nosivost i upojnost podloge
- Poboljšava prionljivost/adheziju završnog fasadnog maltera
- Nanosi se ručno
- Može se približno tonirati prema Knauf ton kartama

Izvođenje

Pripremni radovi:

Pre nanošenja, površine osetljive na prljanje, prekriti odnosno zaštititi. Površine izložene atmosferskim uticajima zaštititi od padavina i direktnog uticaja sunca.

Površina na koju se materijal nanosi:

Mora biti:

- nosiva, suva, čvrsta i stabilna
- otprašena, odmašćena, nezaprljana i bez otpadajućih delova

Kako bi se utvrdilo da li je površina odgovarajuća za nanošenje Knauf Quarzgrund-a, po potrebi sprovedi probu na gradilištu, grebanjem ili rezanjem podloge.

Izvođenje:

Pri temperaturama vazduha, materijala i podloge nižim od + 5 °C i višim od + 25 °C ne

treba nanositi materijal. Pre početka rada sadržaj kante dobro izmešati. Po potrebi podesiti konzistenciju proizvoda u originalnom pakovanju dodavanjem maksimalno 10 % vode. Knauf Quarzgrund se nanosi ravnomerno po celoj površini, valjkom ili četkom. Alat odmah nakon korišćenja očistiti sa vodom. Zaprljanja od Knauf Quarzgrund-a (od prskanja i sl.) moguće je očistiti vodom pre nego što se materijal osuši.

Sušenje:

Nanošenje materijala na podlogu Knauf Quarzgrund može uslediti tek nakon potpunog sušenja. Vreme sušenja Quarzgrunda-a je najmanje 12 časova pri temperaturi od 20 °C i rel. vl. vazduha od 65%. Pri hladnim i vlažnim uslovima na gradilištu, vreme sušenja može biti

produženo. Upojnost površine na koju se nanosi materijal kao i uticaj vetra mogu skratiti vreme sušenja.

Temperatura/klimatski uslovi za rad:

Temperatura materijala, podloge i vazduha ne sme tokom izvođenja radova i perioda sušenja biti manja od + 5 °C i viša od + 25 °C.

Posebne napomene:

Knauf Quarzgrund ne mešati sa drugim materijalima.

Sigurnosne napomene:

Vidi bezbednosni list.

Odlaganje na deponiju:

Vidi bezbednosni list.

Tehnički podaci

Gustina	1,3 kg/l
Viskozitet	tečan
pH-vrednost	ca. 8,5

Potrošnja materijala

Podloga na koju se materijal nanosi	Potrošnja g/m ²
Knauf materijali za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča (npr. Klebepachtel, Klebepachtel M)	250-280

Podaci o potrošnji su iskustveni i mogu odstupati u zavisnosti od podloge na koju se materijal nanosi. Preciznu potrošnju materijala utvrditi na gradilištu.



Obratiti pažnju na bezbednosni list!

Bezbednosni list vidi na

www.knauf.rs

▶ Tel.: +381 11 2074 500

▶ info@knauf.rs

▶ www.knauf.rs

Knauf Zemun d.o.o. Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je uvek poslednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima. Opšte priznata pravila građevinske tehnike, norme i smernice moraju se poštovati od strane izvođača. Naša garancija odnosi se samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Zadržavamo sva prava. Za sve izmene, preštampavanje i fotomehaničku reprodukciju, u celini ili delimično, potrebna je izričita saglasnost proizvođača.

Konstruktivne, statičke i odlike građevinske fizike mogu se osigurati isključivo primenom Knauf sistemskih komponenti ili proizvodima preporučenim od strane Knaufa.