

Putzträger-Laibungsplatte FKD-URS C2

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T5-DS(70)-TR5-WS-WL(P)
Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-PT5

Hochverdichtete, druckfeste Steinwolle-Putzträger-
Laibungsplatte



Anwendungsbereich

- Laibungsplatte für WDVS.
- Zur Dämmung von Öffnungslaibungen bis 30 cm Laibungstiefe (Beschichtung beidseitig).

Produktvorteile

- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034$ W/mK
- Nicht brennbar (Brandverhalten nach Euroklasse A1)
- Sehr gute Schalldämmung
- Beidseitige Haftbeschichtung für optimalen Putzauftrag
- Wasserabweisend
- Formstabil

- Diffusionsoffen
- Recyclingfähig

Verarbeitung

- Der Kleberauftrag erfolgt auf der mit Streifen gekennzeichneten Plattenseite.
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
20	400	1200
30	400	1200
40	400	1200
50	400	1200

Lieferform: Plattenpakete bzw. Großverpackung (Plattenpakete auf Einwegpalette)
Verpackung: Schrumpffolie
Weitere Formate auf Anfrage

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten				Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	A1				-	EN 13501-1	
Schmelzpunkt der Steinwolle	-	≥ 1000				°C	DIN 4102	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034				W/mK	EN 13162	
Dicke	d	20	30	40	50	mm	-	
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	0,55	0,85	1,15	1,45	m²K/W	EN 13162	
Zugfestigkeit senkrecht zur Probenebene	δ_{mt}	≥ 5				kPa	EN 1607	TR5
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1				-	EN 13162	MU1

Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung

Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

04/2026 – sp/jb (ersetzt 03/2024 – sp/jb)