


Cielos rasos

Ficha Técnica

AMF TOPIQ®
Prime Hygena

17/06/2024



Introducción

AMF TOPIQ® Prime Hygena es un panel de lana de roca muy ligero con una superficie moderna y lisa. La superficie es lavable y antimicrobiana (resistente al crecimiento de gérmenes, bacterias y hongos).

Excelente absorción del sonido (0,95 α_w).

Excelente reflectancia de la luz (88%).

ISO 5.

Ideal para instalaciones sanitarias en general, cocinas, industrias alimentarias, laboratorios, etc.

Certificados



Build on us.

Detalles del borde		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90														
Otros detalles de borde posibles sobre pedido																		
Espesor (mm)		15	15	15														
Dimensiones (mm)		600 x 600 625 x 625 1250 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Otros tamaños sobre pedido																		
Sistema		Perfilería vista - Desmontable - Sistema C																
Peso		2.1 kg/m ²																
Color		Blanco																
Absorción acústica		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ según EN ISO 11654 -Clase A Frecuenciacf (Hz) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </table> NRC = 0.90 según ASTM C 423				125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00
	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00												
Atenuación acústica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24$ dB según EN ISO 717-1																
Reducción del ruido		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB según EN ISO 717-1																
Reacción al fuego		Euroclass A1 según EN 13501-1	RUSKM2 (G1, V2, D1, T1) según 123-FZ															
Reflejo de la luz		88%																
Resistencia a la humedad		100% RH																
Sala limpia		ISO 5 según EN ISO 14644-1																
Calidad del aire interior		 A	 E1															
Capacidad de limpieza																		
Sostenibilidad																		
	33%	EN ISO 14023 1	BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex D															

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas. Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.