

# K70

טיט לבניית בלוק לבן



## נתונים טכניים

- משקל מרחבי: 1.5 ק"ג / ליטר
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ - 0.5 מגפ"ס
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ - 1.0 מגפ"ס.
- משך השימוש לעבודה לאחר ערבול כשעה.

## תצרוכת אופיינית

- כ- 1.5 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ.

## שימושים עיקריים

- טיט אבקתי מוכן לבנייה קירות בבלוק תאי לבן.
- מתאים להדבקות בלוק לבן על גבי תשתית בטון / בלוק לבן.
- מתאים ליישם בעובי 5-10 מ"מ.
- מתאים לשימוש פנימי
- בעל חוזק לחיצה גבוה
- קל ונוח ליישם
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

## הוראות הכנה ושימוש

### הכנה התשתית:

- התשתית תהיה יבשה ונקיה מחלקים רופפים, אבק, שומנים וכל גורם שעלול להפריע להדבקה טובה.

### אופן ההכנה:

- יש לערבב בכלי כיבול נקי שק טיט 25 ק"ג עם 5-6 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל (מיקסר) מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה, עבידה, וללא גושים.
- יש להמתין 5 דקות ולערבל שוב.
- ביישום של דבק יש להתאים את כמות המים

### נתונים כלליים

- הרכב:** צמנט, חולות מובחרים ומוסיפים מיוחדים.
- גוון:** אפור / לבן.
- אריזה:** שק 25 ק"ג, 64 שקים במשטח.
- אחסון:** במקום מוצל ויבש.
- חיי מדף 6 חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים.
- אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

### יישום

#### ביישום של טיט

- יש למרוח את התערובת על גבי חלקו העליון של הבלוק בכמות הרצויה.
- יש להניח את הבלוק הבא להדק ולפלוס בעזרת פטיש גומי.

#### ביישום של דבק

- יש למרוח על התשתית שכבה דקה של דבק ולסרק בזווית של 45° באמצעות מאג' משונן.
- יש למרוח שכבת דבק על כל שטח הבלוק והתשתית לאחר מכן יש להצמיד אל התשתית תוך כדי טילטול והזזה בשיטת "רטוב על רטוב".
- יש להדק באמצעות פטיש גומי
- יש לוודא כי קיים מגע מלא בין הבלוק לתשתית
- עובי סופי של שכבת הדבק עד 1 ס"מ

### הנחיות כללית ואזהרות

- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרים המכילים גבס.
- טמפרטורת יישום 5°C-35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- הדבקת האריחים תיעשה על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ולא נוצר קרום.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתייבש.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש. על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש להתעדכן בעדכונים האחרונים.

### אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ