



Tekniset tiedot

10/2016

Saumaus- ja pintatasoite - valkoinen

AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite on sementtipohjainen ohuttasoite (max. 5 mm) AQUAPANEL®- levyjännän ylitasoitukseen sekä Outdoor- että Indoor- levyille. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite -valkoinen

Tuotenumero: 131095

Alusta	Sekoitus	Menekki
AQUAPANEL®- sementtileijien on oltava puhtaita, kuivia ja pölyttömiä sekä huolellisesti kiinnitettyinä runkoon. AQUAPANEL®- levyt pohjustetaan AQUAPANEL® Indoor Pohjusteella ennen tasoitteen levittämistä.	20 kg AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite sekoitetaan n. 6,8 litraan kylmää, puhdasta vettä. Sekoituksessa on käytettävä ainoastaan puhtaita astioita ja välineitä. Sekoituskoneeksi suositellaan 600 rpm toimivaa konetta.	n. 0,7 kg/m ² /mm (koko pinnan ylitasoitus)

Käyttö	Työskentelyaika	Pakkaus ja säilytys
Levitä AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite kauttaaltaan ylitasoitettavalle pinnalle noin 4 mm vahvuiseksi kerrokseksi. Asenna AQUAPANEL® Vahvikeverkko koko pinnan alalle saumoistaan n. 10 cm limityksellä ja levitä ohut kerros tasoitetta päälle. Maalattavan tai tapetoitavan pinnan saavuttamiseksi ensimmäisen tasoitekerroksen kovettua on päälle levitettävä uusi, 2–3 mm paksu tasoitekerros. Kovettumisen alettua pinta viimeistellään tasaiseksi. Työvälineet pestään vedellä heti käytön jälkeen.	AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite alkaa kovettua n. 45 minuutin kuluttua sekoituksesta. Likaiset sekoitusastiat ja työvälineet, korkea ilman lämpötila ja tuuli voivat lyhentää työstöaikaa. Kovettunutta massaa ei saa käyttää uudelleen. Työskentelyaika käsin levitettäessä: n. 16–20 min/m ² (sis. vahvikeverkon asentamisen) Työskentelyaika koneellisesti levitettäessä: n. 11–12 min/m ² (sis. vahvikeverkon asentamisen)	<ul style="list-style-type: none">• 20 kg/säkki• Säilytettävä kuivassa ja viileässä. Rikkoutuneet säkit käytettävä ensin.• Säilyä avaamattomana n. 12 kk.

Työskentelyolosuhteet	Huomioitavaa
AQUAPANEL® - leyyjen on asetettava vallitseviin ympäristöolosuhteisiin ennen AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite levittämistä. Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C.	Ylijäänyttä materiaalia ei saa kaataa pintavesiin tai WC:hen. Materiaali sekoitetaan veteen ja hävitetään sekajätteen mukana.