

BELGRAVIA E REGULA

DEMONTEERBAAR PLAFOND

AARD VAN HET WERK

Leveren en plaatsen van een demonteerbaar verlaagd plafondsysteem, bestaande uit gipsplaten van 600 x 600 x 12,5 mm, met esthetische en akoestische eigenschappen. De platen zijn vol en in de fabriek voorgeschilderd. De zijden van de plaat zullen in de fabriek zodanig worden bewerkt dat de randen tot op 8 mm hoogte uitgehold zijn.

De platen zullen worden aangebracht in een netwerk van onderconstructies in wit verzinkt staal, dat uit T-draagprofielen van 15 mm of 24 mm en dwarsdragers bestaat. De plaatsing moet gebeuren conform de geldende normen en de aanbevelingen van de fabrikant. Het frame is bevestigd op de ondergrond met behulp van snelhangers die zorgen voor een waterpasse en stabiele uitvoering van de werken. De platen worden zodanig op de structuur aangebracht dat ze zichtbaar blijft. Dankzij de bewerking van de plafondelementen zal het frame naadloos in de randen van de platen passen, zodat ze lager zijn dan de structuur. De boorden moeten afgewerkt worden met randprofielen in verzinkt staal, uitgevoerd in dezelfde witte standaardkleur als de rest van de structuur.

Op de rugzijde van de plaat, in het plenum van het verlaagde plafond, kan eventueel een deken in mineraalwol aangebracht worden.

Het geheel van de uitgevoerde werken moet brandbestendig zijn gedurende 30 minuten.

MATERIALEN

De platen zijn voorzien van een verstevigde gipskern en cartonnen bekleding. Dit plafondtype is uitgerust met de CLEANEO technologie waarbij het aan het gips toegevoegde zeoliet zorgt voor een actieve verwijdering van vluchtige organische componenten (VOC) in de omgevingslucht. De platen worden standaard verdeeld in geschilderde uitvoering (witte RAL-kleur 9003). Ze kunnen op de werf te allen tijde worden overschilderd met een roller. De platen zijn vol en hebben dus geen enkele perforatie.


Het systeem heeft een gemiddelde Alpha-W waarde van 0,1 zonder mineraalwol en 0,1 met mineraalwol.

De plafondplaten vertonen een lichtweerkaatsing van 82,6% en wegen ongeveer 8,7 kg per m².

De brandreactieklasse moet A2-s1,d0 zijn. De platen zijn derhalve niet ontvlambaar. Bij blootstelling aan vuur ontstaan er geen brandende druppeltjes (droplets) en treedt er slechts een geringe rookontwikkeling op. De platen zijn ontworpen voor gebruik in normale vochtomstandigheden en getest op 90% relatieve vochtigheid bij 30°C. In deze omstandigheden zijn de platen geklasseerd als 2/B/ zonder dragende belasting; dit betekent dat de maximale toegelaten doorbuiging 1/300ste van de spanwijdte bedraagt.



RANDEN



Rand E

Plaatsing op structuur T15 (S15) of T24 (S24)

Referentie: KNAUF DANOLINE