

KNAUF PRIME QUICK

Hoogwaardige universele sneldrogende voorstrijk voor zuigende en niet zuigende ondergronden



MATERIAAL

Productbeschrijving

Knauf Prime Quick is een sneldrogende oplosmiddelvrije hecht- en grondeermiddel voor gladde, zuigende en niet zuigende ondergronden. Voor onder de Knauf NR 330 en voor Knauf gipspleisters.

Opslag

Emmers beschermen tegen vorst, direct zonlicht en warmte inwerking. Geen kwaliteitsverlies tot 12 maanden na productiedatum (zie verpakking).

Kwaliteit

Hoogwaardige sneldrogende oplosmiddelvrije hecht- en grondeermiddel op acrylaat basis.

Bestelgegevens

1 kg flacon Knauf Prime Quick, 5 kg emmer Knauf Prime Quick.

TOEPASSINGSGBIED

Met Knauf Prime Quick worden zuigende of niet zuigende steenachtige ondergronden binnenshuis voorbehandeld om de hechting van de Knauf NR 330 of gipspleister te verbeteren. Knauf Prime Quick vormt een hechtbrug tussen de ondergrond en de aan te brengen Knauf NR 330 en gipspleister. Geschikt voor ondergronden zoals hydraulische uithardende cement, kalk- en gipspleisters, gipsplaten, gipsvezelplaten, metselwerk, cellenbeton, kalkzandsteen.

EIGENSCHAPPEN

- › Handmatige verwerking (roller/kwast)
- › Snelle droging
- › Hoge opbrengst
- › Sterke hechting op ondergrond
- › Vermindering van zuiging
- › Verdunnen met schoon leidingwater

VERWERKING

Voor gebruik goed omroeren en met vachtroller, blokkwast of machinaal aanbrengen.

Niet zuigende ondergronden onverdund aanbrengen, in geval van zuigende ondergronden verdunnen met schoon leidingwater.

Ondergrond

Eventuele vervuiling verwijderen. De ondergrond moet schoon, stabiel, droog, vrij van losse delen, sinterhuid en ontkistings producten zijn die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Tijdens de verwerking en droging van Knauf Prime Quick mag de temperatuur van de ondergrond, omgeving en het materiaal niet onder + 5°C zijn.

Verdunnen

Knauf Prime Quick dient met schoon leidingwater verdund te worden en wordt met de blokkwast, vachtroller aangebracht opgespoten.

Verdunning 1:1 voor zuigende ondergronden. Te sterk verdunde Knauf Prime Quick verliest zijn werking.

Verwerken

De ondergrond voorbehandelen met Knauf Prime Quick. Met het aanbrengen van de Knauf NR 330 of gipspleister zolang wachten totdat Prime Quick droog is en niet meer kleeft. De droogtijd is circa 1 uur bij 15°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Een lagere temperatuur en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Zodra de Prime Quick droog is, kan met bepleisteren worden begonnen. De tijd na het drogen van de Prime Quick tot het begin van de pleisterwerken dient zo kort mogelijk gehouden te worden om stofafzetting te voorkomen. Handmatige verwerking met een lamsvacht of blokkwast.

Gereedschap

Blokkwast - lamsvachtroller

Reinigen

Gereedschappen na het gebruik direct met water schoonmaken. Verontreinigingen door Knauf Prime Quick (spetters e.d.) kan men het beste zo snel mogelijk met schoon water van de verontreinigde oppervlaktes verwijderen. Gedroogd materiaal voorzichtig met een verdunner voor kunstharsen of een oplosmiddel voor dispersieerven week maken.

Tip

Knauf Prime Quick niet met andere materialen mengen (behalve schoon leidingwater) om mogelijke veranderingen in eigenschappen te vermijden.

Verbruik

Circa 50 gr/m² bij niet zuigende ondergronden. Circa 100 gr/m² bij zuigende ondergronden. (bij verdunning 1:1).

TECHNISCHE GEGEVENS

Werktemperatuur	+5°C tot +25°C
Kleur	blauw
Dichtheid	1,55 g/cm ³
pH-waarde	9
Viscositeit	2.000 m Pa s
Gehalte aan vaste stoffen	71% o.a kwartszand
Droogtijd	ca. 1 uur
Temperatuurbestendig	-20°C tot +80°C

ASSORTIMENT

Artikel	Afmetingen	Verpakking	Artikelnummer	EAN
Knauf Prime Quick	1 kg	flacon	659790	5413503609185
Knauf Prime Quick	5 kg	emmer	659789	5413503609208

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90

Knauf Techniek

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

www.knauf.nl

techniek@knauf.nl