







ADAGIO HD⁺ 19 mm *Minerálne podhlády*



- ADAGIO HD⁺ 19mm ponúka hladký, jednotný a odolný povrch s bezkonkurenčnou odolnosťou proti poškrabaniu a najjasnejším bielym vzhľadom. Vďaka minimálnej priepustnosti vzduchu (neprejavuje sa filtračný efekt) zostáva povrch belší a žiarivejší po dlhšiu dobu. Podhládová doska tiež poskytuje vyrovnaný pomer medzi zvukovej pohltivosti a pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou a tiež vysokou svetelnou odrazivosťou.
- Vynikajúca zvuková pohltivosť (0,90 α_w) s dobrou pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou (34 dB).
- Pre ďalšie akustické možnosti pozrite ADAGIO HD⁺ 30 mm a ADAGIO HD⁺ 35 mm.
- Vynikajúca odrazivosť svetla: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideálne pre individuálne / súkromné kancelárie a chodby.

Build on us.



Charakteristiky		Podrobnejšie informácie																			
Detail hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 															
Hrúbka (mm)		19	19	19	19	19															
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625															
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C		Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandrastrer, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - System F.3	Poloskrytá konštrukcia, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.3 Poloskrytá konštrukcia s bandrastrom, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.2 Poloskrytá konštrukcia, chodbový systém, panelový formát, rozoberateľný - Systém F.2	Skrytá konštrukcia, rozoberateľný - Systém A.2 / A.3															
Hmotnosť		5.2 kg / m²																			
Farba		 Biela																			
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ podľa EN ISO 11654 - Class A <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.75</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 podľa ASTM C 423						Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00															
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 34 dB podľa EN ISO 717-1 CAC = 35 dB podľa ASTM E 413-10																			
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 R _w = 17 dB podľa EN ISO 717-1																			
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1																			
Odraz svetla		88%																			
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667																			
Priepustnosť vzduchu		PM2 (≤ 50 m³/hm²) podľa DIN 18177																			
Odolnosť voči vlhkosti		95% RH																			
Čisté priestory		ISO 4 podľa EN ISO 14644-1																			
Kvalita vnútorného ovzdušia		 A+	 E1	 IACG																	
Čistiteľnosť																					
Udržateľnosť		 EN ISO 14021 49.1% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1+ RECYCLED MATERIALS CLASS 001 BUILDING MATERIALS	 CRADLE TO CRADLE BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132															