


Fassaden-Dämmplatte FPL 035-GVB

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-
CS(10)0,5-TR1-WS-WL(P)-AFr15
Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-WF

Steinwolle-Fassadendämmplatte mit schwarzer Glasvlies-Kaschierung



Anwendungsbereich

- Besonders kompakte Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz für hinterlüftete Fassaden.
- Die Dämmung ist auch hinter Vormauerungen geeignet.

Produktvorteile

- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$
- Nicht brennbar (Brandverhalten nach Euroklasse A1)
- Geeignet für stark windbelastete Gebiete und für Gebäudehöhen über 20 m
- Sehr gute Schalldämmung
- Formstabil
- Speziell wasserabweisend

- Diffusionsoffen
- Einseitige Kaschierung mit schwarzem Glasvlies für ein optisch harmonisches Erscheinungsbild
- Recyclingfähig

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
50	600	1000
80	600	1000
100	600	1000
120	600	1000
140	600	1000
160	600	1000
180	600	1000
200	600	1000

Lieferform: Plattenpakete bzw. Großverpackung (Plattenpakete auf Einwegpalette)
Verpackung: Schrumpffolie
Weitere Formate auf Anfrage

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten										Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	A1										-	EN 13501-1	
Schmelzpunkt der Steinwolle	-	≥ 1000										°C	DIN 4102	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034										W/mK	EN 13162	
Dicke	d	50	60	80	100	120	140	160	180	200	mm	-		
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	1,45	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	m²K/W	EN 13162		
Zugfestigkeit senkrecht zur Probenebene	δ_{mt}	≥ 1										kPa	EN 1607	TR1
Druckspannung bei 10 % Stauchung	δ_{10}	≥ 0,5										kPa	EN 826	CS(10)0,5
Längenbezogener Strömungswiderstand	-	≥ 15										kPa.s/m²	EN 29053	AFr15
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1										-	EN 13162	MU1

Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung

Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

12/2025 – sp/jb (ersetzt 02/2024 – sp/jb)