

Fugagips

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Fugagips

Alçı levhalar için derz malzemesi

Ürün Tanımı

Alçıpan® çeşitlerinin birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında kullanılan derz dolgu alçısıdır.

Depolama

Torbalar orjinal ambalajında, ağız kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır.

Referans Standart

TS EN 13963 - 3B : Alçı levhalar için derz malzemesi

Kullanım Alanları

Alçıpan® birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında kullanılan ve Alçıpan® yüzeylerde eksiz bir görünüm sağlayan özel derz dolgu alçısıdır. Köşe profillerinin tutturulmasında ve tamiratlarda da kullanılabilir.

Özellikleri

- Kolay uygulama
- Yüksek aderans
- Uzatılmış çalışma süresi

Uygulama

Uygulama

- Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
- İlk kat derz dolgusu, derz bandı ile birlikte derzin içerisine iyice dolacak şekilde hafifçe bastırılarak 10 cm genişliğinde uygulanmalıdır.
- İki saat sonra ikinci kat Fugagips 20 cm genişliğinde ince bir tabaka halinde uygulanmalı ve nemli bir süngerle kenarındaki fazlalıklar alınarak kuruması için en az 30 dakika beklenmelidir.
- Üçüncü kat Fugagips 30 cm genişliğinde ince bir tabaka halinde uygulanmalı, kuruduktan sonra ince dişli zımpara ile hafifçe zımparalanmalıdır.
- Tüm vida başları da en az iki kat olmak üzere derz dolgu alçısı ile doldurulmalıdır.
- Derz dolgu uygulaması tamamlandıktan sonra yüzeyde delik açma ve kırım işlemleri yapılmamalıdır.
- Çift kat uygulamalarda ilk kat uygulandıktan sonra 1 gün beklendikten sonra 2.kat uygulanmalıdır.

Uygulama Aletleri

Spatula, mala vb.

Uygulama Sıcaklığı

+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi (Uygulanan Yüzeyde)

Sıva yüzeyine bağlı olarak 160 ila 180 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Teknik Özellikler

Tanım	Birim	Değer
Renk	-	Beyaz
CaSO ₄ oranı	%	> 50
Yangına tepki	-	A1
Priz Başlangıç Süresi	dk	> 60
İşlenebilirlik Süresi (Uygulanan Yüzeyde)	dk	160 - 180
Karışım suyu miktarı (10 kg harç için)	L	8 - 10
Uygulama sıcaklığı	°C	5 - 30

Malzeme Sarfiyatı

Ürün	Birim	Sarfiyat
W111 Bölme Duvar (tek kat)	kg/m ²	0,5
W112 Bölme Duvar (çift kat)		0,8
W113 Bölme Duvar (üç kat)		1,1

Paketleme

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (torba/palet)	Ürün Kodu
Fugagips	25	60	506421
	3	180	133415

Sistem Performans Özellikleri

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi Kataloğu](#)

[Alçı Kataloğu](#)

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.