



გამოყენების სფერო:

ნარევი „კნაუფ ფლექსი“ განკუთვნილია შენობების შიდა და გარე (მათ შორის, ცოკოლის) მოპირკეთებისათვის:

- კედლების მოპირკეთებისათვის კერამიკული ფილებით, კერამოგრანიტით, ბუნებრივი და ხელოვნური ქვით ფორმატის და წონის შეზღუდვის გარეშე;
- იატაკების მოპირკეთებისათვის კერამიკული ფილებით, კერამოგრანიტით, ბუნებრივი და ხელოვნური ქვით ფორმატის და წონის შეზღუდვის გარეშე.

ტექნიკური მახასიათებლები:

ხსნარის ვარგისიანობა: დაახლოებით 3სთ.
ბეტონისადმი ადჰეზია: სულ მცირე 1,5 მპა
ფილის კოორქტირების დრო: დაახლოებით 10 წუთი
ფენის სისქე: 2-6 მმ.
ნაკერების შევსება: სულ მცირე 24 საათის შემდეგ. ზედაპირზე სიარული დასაშვებია სულ მცირე 24 საათის შემდეგ.
სრული დატვირთვა: 7 დღის შემდეგ.
სამუშაო ტემპერატურა: +5°C-დან +25°C-მდე
“თბილი იატაკის” სისტემაში გამოყენების შესაძლებლობა: დიახ
ყინვამდგომლობა: სულ მცირე 100 ციკლი ვარგისია დახურულ აუზებში გამოყენებისათვის.
 ნებოვანი ნარევის კლასი (გოსტი P 56387-2015): C2

შეფუთვა და შენახვა:

მშრალი ნარევის დაფასოება ხდება 25 კგ. და 10 კგ.-იან ქაღალდის ტომრებში. ტომრები მშრალი ნარევით „კნაუფ ფლექსი“ ინახება მშრალ სათავსოებში პალეტებზე. პირველ რიგში გამოყენებულ უნდა იქნას დაზიანებულ ტომრებში არსებული მასალა. დაუზიანებელ შეფუთვაში შენახვის ვადა - 12 თვე.

საფუძველის ზედაპირის მომზადება:

საფუძველი უნდა იყოს მშრალი, ჰერმეტიკი მზიდი უნარი და პასუხობდეს СНиП 3.04.01-87 მოთხოვნებს. ზედაპირი უნდა გაინჟინდოს ჭუჭყისგან, მტვერისა და განშრეველებისგან. მოსცილდეს ზეთოვანი ლაქები, ბიტუმის, საღებავის, ყალიბის საპოხი მასალების ნარჩენები. რეკომენდებულია კედლების და იატაკის საფუძველის 6 მმ-ზე მეტი უსწორობა წინასწარ გასწორდეს კნაუფის შესაბამისი მასალებით. ტენის არათანაბრად ან ნორმალურად შემწოვი საფუძველი, მაგალითად, ცემენტის ან თაბაშირის ბათქაშები, მოჭიმვები, თაბაშირმუყოს და თაბაშირბოჭკოვანი ფილები, უნდა დამუშავდეს გრუნტით „კნაუფ ტიფენგრუნდი“. ძლიერ შემწოვი საფუძველისათვის (გაზობეტონის ან გამოსილიკატის ბლოკები) გამოყენებულ უნდა იქნას გამოყენების ინსტრუქციის

შესაბამისად გაზავებული „კნაუფ მიტელგრუნდი“ ან „კნაუფ მულტიგრუნდი“. მაღალი ტენიანობის სათავსოებში (საშხაპე, აბაზანა) არანაყოფიერად საფუძველზე, მაგალითად, თაბაშირმუყოს და თაბაშირბოჭკოვან ფილებზე, თაბაშირის ღარქიმიან ფილებზე, წყალთან უშუალო კონტაქტის ადგილებში დატანილ უნდა იქნას ჰიდროიზოლაცია, მაგალითად, „კნაუფ ფლექსენდიხტი“. რეკომენდირებულია თაბაშირის მოჭიმვების ზედაპირები მთლიანად დამუშავდეს ჰიდროიზოლაციის მასალით. „კნაუფ ფლექსენდიხტი“-ს გამოყენების შემთხვევაში ნებოცემენტის დატანა ხდება გრუნტის გარეშე. „კნაუფ ფლექსენდიხტი“-ს ჰიდროიზოლაციით დამუშავებულ ზედაპირზე ფილების დაგებისას ფილის გვერდის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 33 სმ-ს.

რეკომენდაციები

რეკომენდირებულია მაღალი დატვირთვის მქონე ზედაპირების (სანარმოო ფართების იატაკები), ცვალებადი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ არსებული ზედაპირების (ტერასები, აივნები, გათბობიანი იატაკები) მოპირკეთებისათვის, და ასევე დეფორმირებად საფუძველებზე (ცემენტ-ნახერხიანი ფილები) გამოყენებისათვის და ფილებზე ფილებით მოპირკეთების დროს. გაშრობის შემდეგ თბომდგეგია, ყინვამდგეგია და წყალმდგეგია.

მასალის ხარჯი

ნებოცემენტის ხარჯი მითითებულია 1 კვ.მ. ზედაპირისთვის დანაკარგების გათვალისწინების გარეშე.

ფილის ზომა, სმ.	10-მდე	10-დან 20-მდე	20-ზე მეტი
ფილის კბილანის სიმაღლე, მმ	4	6	მაქს. 8
ნებოცემენტის ხარჯი, კგ/მ²	1,7	2,2	2,9

სამუშაოების შესრულების წესი

სამუშაოების შესრულების პირობები

მოსაპირკეთებელი სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ჰაერის და საფუძვლის არანაკლებ $+5^{\circ}\text{C}$ და არაუმეტეს $+25^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურაზე. გასათბობი იატაკი უნდა გამოირთოს სამუშაოების დაწყებამდე სულ მცირე 24 საათით ადრე და ჩაირთოს სამუშაოების დასრულებიდან სულ მცირე 72 საათის შემდეგ.

ხსნარის მომზადება

მშრალი ნარევი ჩაყარეთ სუფთა წყლის აგზში, პროპორციით: 25 კგ. მშრალი ნარევი 7 ლ. წყალზე. საგულდაგულოდ აურიეთ ნარევი სამშენებლო მიქსერით ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე. გააჩერეთ 5 წუთი და კვლავ აურიეთ.

ხსნარის დატანა

ნებოცემენტის ხსნარი თანაბრად წაუსვით მომზადებულ საფუძველს, შემდეგ ნებოცემენტის ფენა „დავარცხნეთ“ კბილან ფითხით (ფითხის დაქანების კუთხე - 60°). ფითხის კბილანების ზომა შეარჩიეთ იმის გათვლით, რომ ფილას უკანა მხარის ზედაპირი შიდა მოპირკეთების შემთხვევაში 80%-ით დაიფაროს ნებოცემენტით, ხოლო გარე მოპირკეთების შემთხვევაში 100%-ით დაიფაროს ნებოცემენტით.

შემონმშენებისათვის, აიღეთ ახლად დაგებული ფილა და დაათვალიერეთ უკანა მხარე. თუ ნებოცემენტი არასაკმარისია, მაშინ გამოყენებულ უნდა იქნას უფრო დიდი ზომის კბილანების მქონე ფითხი ან მოხდეს ნებოცემენტის დატანა საფუძვლზე და ფილას უკანა მხარეზე. ნებოცემენტით დასაფარი ზედაპირის მაქსიმალური ფართობი განისაზღვრება 10 წუთის განმავლობაში მასზე ფილების დაგების შესაძლებლობის მიხედვით. დატანილი ნებოცემენტის ზედაპირზე თხელი მშრალი ფენის არსებობის შემთხვევაში, ნებოცემენტის ფენა მოცილებულ უნდა იქნას და შეიცვალოს ახალი ხსნარით.

ფილების დაგება

ნებოცემენტის ნასმიდან 20 წუთის განმავლობაში საფუძველზე დადეთ ფილა და მჭიდროდ მიაჭირეთ. ფილის გასწორების დრო შეადგენს არაუმეტეს 10 წთ. ფილების დაგების და გასწორების დრო დამოკიდებულია საფუძველის შენთვის უნარზე და გარემოს ტემპერატურაზე. რაც მეტია საფუძველის შენთვის უნარი და მაღალია ტემპერატურა, მით უფრო ნაკლებია ფილების დაგების და გასწორების დრო.

ყურადღება! ფილების დაგება უნდა ხდებოდეს ღრეწობით, ნაკერის სიგანე განისაზღვრება ფილების ზომის და ექსპლუატაციის პირობების მიხედვით. დაუშვებელია ფილების დაგება ღრეწობის გარეშე.

რეკომენდაციები

- დიდ ფართობებზე გარე სამუშაოების შესრულებისას მოპირკეთებაზე ტემპერატურის ცვალებადობის ზემოქმედების გამო გასათვალისწინებელია დეფორმაციული ნაკერები.
- არ არის საჭირო დაგებამდე ფილების დასველება წყლით.
- ხსნარის გაზავებისას არ შეიძლება წყლის გარდა რაიმე სხვა კომპონენტების დამატება.
- ნებოცემენტის ჭუჭყები მოცილებულ უნდა იქნას დაუყოვნებლივ, გაშრობამდე.
- ნებოცემენტთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელთათმანები.
- მოერიდეთ ხსნარის მოხვედრას თვალებში, ხოლო მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით და მიმართეთ ექიმს.
- სამუშაოების დასრულებისთანავე ინსტრუმენტები გარეცხეთ წყლით.

ინსტრუმენტები

- პლასტმასის აგზი
- კბილანა ფითხი
- მიქსერი (N $\geq$ 800 ვტ)
- უჟანგავი ფოლადის კელმა - კაფჩა

კომპანია „კნაუფი“ ითვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები, რომლებიც არ ეხება მასალების და კონსტრუქციების ძირითად მახასიათებლებს. ყველა ტექნიკური მახასიათებელი უზრუნველყოფილია ფირმა „კნაუფი“-ს მიერ რეკომენდირებული მასალების გამოყენებისას. მასალების ხარჯის, რაოდენობის და გამოყენების შესახებ არსებული ყველა მითითება საანგარიშო და აღნიშნულისაგან განსხვავებულ შემთხვევაში საჭიროებს დაზუსტებას. დამატებითი კონსულტაციისათვის მიმართეთ „კნაუფი“-ს ტექნიკურ სამსახურებს.

☎ ტელ.: +995 32 224 25 02 +995 32 224 25 03

☎ ფაქსი: +995 32 224 25 04

☎ www.knauf.ge

☎ info@knauf.ge

შპს კნაუფ გიპს თბილისი
საქართველო, თბილისი
0160, გამრეკელის ქ. 19