


Isolava Akustimat AL 115

Bande acoustique

Fiche technique

10/2025



Description produit

Bande acoustique

Application

Akustimat AL 115 est appliqué comme bande acoustique dans les cloisons non-portants en blocs de plâtre.

Caractéristiques et avantages

- Isolation acoustique performante
- Chimiquement inerte et non toxique

Données techniques

Longueur	50 m / rouleau
Largeur	25 cm
Épaisseur	1,5 mm
Poids	± 230 g / m ²
Composition	Fibre de verre non-tissé
Type de verre	C
Classe hydrolytique	3
Résistance à la traction	Longitudinal - 280 N/50mm Transversal - 310 N/50mm
Couleur	Jaune
Température max. liant	200 °C
Liant	Phenol Formaldehyde
Diamètre de la fibre d'entrée	13 Micron
Allongement	± 1,3 %
Perte au feu	18 %

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Akustimat AL 115/FR/10.25/0/GB/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.