



KNAUF



Knauf FLEURUS®

01.2021

KNAUF FLEURUS®

Plâtre de construction

- Facilité de préparation
- Régulation hygrométrique
- Rendement élevé



support.technique@knauf.dz
www.knauf.dz

Siège Social Oran

CW N°64, 31063 Benfréha, Gdyl, Oran, Algérie
Boite Postale N°02, 31240 Boufatis, Oran, Algérie
Tél.: +213 (0) 41 76 34 70 / 71
Fax: +213 (0) 41 76 34 75 / 78

Bureau Alger

Zone d'activités, Lot 23 El Achour.
16043, Alger, Algérie

Bureau Sétif

Lot 36 N°21 Ras El ma, 19120
Ouled Saber, Sétif, Algérie



* Il est recommandé de prendre contact avec notre service technique

Caractéristiques techniques et mise en œuvre*

Domaine d'application

Knauf FLEURUS® est un plâtre de construction qui convient aux travaux d'aménagement, des constructions neuves ou en rénovation, à l'exception des locaux humides et des parois extérieures.

Support

Il s'applique sur tous les supports tels que définis dans le DTR E6.21.

Composition

Knauf FLEURUS® est un enduit de plâtre pré mélangé en usine, à base de gypse naturel. Il convient comme enduit de parachèvement pour murs et plafonds intérieurs.

Mise en œuvre

manuelle.

1 sac de plâtre de construction Knauf FLEURUS® de 40 kg, nécessite environ 32 litres d'eau propre, dans le cas d'une mise en œuvre selon le DTR E 6 .21.

Données techniques

Temps d'emploi : (en fonction du support)

Refus au tamis : 500µ < 3%

Début de prise : 3 - 6 min

Fin de prise : 9 - 15 min

Rendement

1 sac de plâtre Knauf FLEURUS® de 40 kg, donne environ 45 litres de mortier humide. Une épaisseur de l'enduit de 10 mm minimum permet de couvrir environ 4 à 4,5m². Le rendement est fonction de la nature du support et de la régularité de sa surface.

Stockage

La qualité du produit reste constante environ 6 mois, dans le cas d'un stockage correct au sec, isolé du sol si possible sur palette en bois, protégé contre l'humidité.

Normes et Certifications

- Fabriqués selon la norme : EN 13279-1 : 2008

Les poussières, en générale, sont irritantes pour l'appareil respiratoire et peuvent causer la toux et autres troubles. | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. | Consulter immédiatement un médecin. | Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



KNAUF

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité en cas de mauvaise utilisation. Nous vous recommandons de prendre contact avec nos services techniques pour plus d'informations.