

Homeseal LDS SOLIMUR 310

knauf.com



PRIMENA



Kosi krov



Tavanica



Spoljni zid

OPIS PROIZVODA

Elastični zaptivni lepak - masa za spajanje Homeseal LDS parnih brana i parnih prepreka sa različitim vrstama podloga - betonom, malterom, drvetom, metalom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Lepak	akrilna polimerna disperzija
Debljina nanošenja lepka	6 - 8 mm
Temperaturna postojanost	-20 do +85 °C

PREDNOSTI

- ✓ visoka sposobnost lepljenja
- ✓ produžen rok trajanja i nakon otvaranja
- ✓ odlična sposobnost lepljenja i kompatibilnost sa folijama iz Homeseal LDS sistema
- ✓ visoka otpornost na starenje

DIMENZIJE I PAKOVANJA

Debljina nanošenja (mm)	Količina / tuba (ml)	Komada u paketu	Predviđena potrošnja lepka* / m ²
6-8	310	20	8-12

* u zavisnosti od vrste podloge i preporučene debljine nanošenja

Homeseal LDS SOLIMUR 310

knauf.com

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Opis
Debljina nanošenja	6-8 mm
Lepak	akrilna polimerna disperzija
Temperaturna postojanost	-20 do +85 °C
Temperatura pri ugradnji	+ 5°C do + 50°C
Temperaturna otpornost	do -10°C
Vreme sušenja	cca 1 mm na dan (zavisno od temperature i relativne vlage u prostoru)
Rok trajanja / temperatura skladištenja	24 meseca od datuma proizvodnje/ + 5°C do + 40°C
Pogodne podloge za lepljenje	polietilenske, poliamidne i aluminijumske folije, parne brane i parne prepreke, glatke i grube betonske podloge i cementni malteri, drvene građevinske ploče homogene strukture (npr OSB ploče, iverica, drvena vuna i sl.), glatke drvene površine, gipsane ploče i nerđajući metali.

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Elastični zaptivni lepak Homeseal LDS Solimur 310 se koristi za zaptivanje i spajanje Homeseal LDS parnih brana i parnih prepreka sa grubim ili glatkim podlogama. Takođe se može upotrebljavati za zaptivanje naprslina i manjih otvora na instalacionim cevima. Najčešće se upotrebljava za spajanje parne brane ili parne prepreke sa bočnim zidom ili zidnom oblogom u potkrovljima. Preporučuje se upotreba sa ostalim delovima Homeseal LDS sistema (folijama i trakama) u skladu sa uputstvima proizvođača.

Trajnost i pravilna upotreba

Elastični zaptivni lepak Homeseal LDS Solimur 310 je sastavni deo Knauf Insulation Homeseal LDS sistema izolacije. Proizvod se mora čuvati van direktnog sunčevog zračenja. Proizvod se mora upotrebljavati isključivo prema uputstvu proizvođača. Pravilno izvedeni spojevi su veoma otporni na starenje. Proizvod se ne koristi u gradnji bazena ili sauna, niti na mestima direktno izloženim vlazi, kao ni na mestima izloženim velikom pritisku. Takođe, proizvod se ne koristi ukoliko postoji neka hemijska reakcija podloge i lepka u kom slučaju će efekat lepljenja izostati.

Čuvanje i skladištenje proizvoda

Proizvod čuvati na temperaturama između +5 i +40 C, van direktnog sunčevog zračenja. Poštujte uputstvo za upotrebu i standardne tehničke smernice.

