




KNAUFCEILING
Solutions






























TEHNIČKI LIST

Antaris



- Antaris je bijela laminirana mineralna ploča u klasi A apsorpcije zvuka. Antaris je strop kojim se dobiva protupožarnost i higijensko rješenje.
- Odlična zvučna apsorpcija (0.90 α_w)

- Visoka vrijednost refleksije svjetla (86%)
- ISO 5
- Idealno rješenje za maloprodajne objekte, urede i sale za sastanke, tehničke prostorije i proizvodne objekte.

Detalji rubova Ostali detalji rubova na upit		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Debljina (mm)		15	15	15														
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
Sustav		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C																
Težina		2.9 kg / m ²																
Boja		 Bijela																
Aposrpcija zvuka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ prema EN ISO 11654 - Class A <table border="1"> <tr> <td>Frekvencija f (Hz)</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.80</td> <td>0.85</td> <td>0.85</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </table> NRC = 0.90 prema ASTM C 423			Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00												
Uzdužna zvučna izolacija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB prema EN ISO 717-1 CAC = 29 dB prema ASTM E 413-10																
Zvučna izolacija		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB prema EN ISO 717-1																
Reakcija na požar		Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1 Class A prema ASTM E 84																
Refleksija svjetlosti		86%																
Toplinska provodljivost		$\lambda = 0.040$ W/mk prema EN 12667																
Otpornost na vlagu		95% RH																
Razred čistoće prostora		ISO 5 prema EN ISO 14644-1																
Kvaliteta zraka		 A+	 E1															
Čišćenje																		
Održavanje		 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G	 M1+														
		43%	 www.blauer-engel.de/uz132															

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu.