



Vuller

04/2016

B4 - Supersterke vuller

MATERIALEN

Knauf Supersterke Vuller is een snelhardende mortel op basis van hydraulische harsen voor het vullen en fixeren van voorwerpen op beton.

OPSLAG

Knauf Supersterke Vuller moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 12 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen en buiten
- Groot vulvermogen en krimparm
- Zeer goede druksterkte
- Gemakkelijk te bewerken en glad te maken
- Wordt in slechts 10 min hard
- Bestand tegen zeewater
- Kan worden overschilderd met verf na ong. 48 u.
- Verenigbaar met vochtige ondergronden

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Supersterke Vuller is voornamelijk geschikt voor de bevestiging en verankering van straatmeubilair, schakelverdeelkasten, balkonleuningen, kleine palen, enz. op ondergronden op basis van cement (beton, bakstenen ...). Het bevestigde voorwerp mag na 20 minuten worden blootgesteld aan trekkrachten. Het product is ook geschikt om gaten van alle groottes te vullen en om gaten af te dichten die zijn ontstaan door lekken in cement- en betonmuren.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog, niet-bevroren en schoon zijn. Verwijder eerst alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Supersterke Vuller** (stof, was, vet ...). Verwijder, indien er metalen elementen aanwezig zijn, eerst roestvlekken met een staalborstel of door middel van zandstralen. Behandel vervolgens de metalen delen met een roestwerende primer en laat drogen alvorens **Knauf Supersterke Vuller** aan te brengen. Ontstof en bevochtig lichtjes de zeer absorberende ondergronden, voordat u het product aanbrengt.

VERWERKING

Maak één hoeveelheid water aan met 4 hoeveelheden materiaal tot u een homogene pasta zonder klonters verkrijgt. Deze pasta kan gedurende 10 minuten bij 20°C worden aangebracht. Gebruik niet te veel water om

barsten te vermijden. Hoge temperaturen versnellen en lage temperaturen vertragen de verharding. Bereid alleen een hoeveelheid product die binnen de 10 minuten kan worden verwerkt. Draag handschoenen.

Breng het product aan met behulp van een truweel of spatel in inox.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

De verharde productresten moeten worden verwijderd als bouwafval, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

OPMERKINGEN

Knauf Supersterke Vuller mag in geen geval met andere producten worden gemengd.

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen minder dan 5 °C of meer dan 35°C bedraagt.

Bescherm de verse mortel tegen rechtstreeks zonlicht, regen en vorst tijdens de verharding ervan.

VERPAKKING

Doos van 1 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Classificatie:	AFNOR NFT 36 005 familie IV Klasse 4b
Verwerkingstijd	10 tot 15 min
Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Kleur	lichtgrijs
Laagdikte	onbeperkt
Verbruik	ong. 1,3 kg poeder/m ² /mm dikte
Korrelgrootteverdeling	< 500 µ
Ademende verf aanbrengen	na min. 3 u (23 °C en vochtigheidsgraad van 65 %)
Dichtheid	ong. 1,10 g/cm ³
Drukweerstand	Na 15 min: 40 kg/cm ² Na 28 dagen: 450 kg/cm ²
Hardheid	> 75 Shore C

VEILIGHEIDSISTRUCTIES

- Vermijd contact met de huid en de ogen. Spoel de ogen bij contact met veel helder water en raadpleeg een arts
- Als het product droog is, vormt het geen enkel gevaar voor de gezondheid en het milieu
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30