



## Кнауф Биофиниш Knauf Biofinish шпакловъчна маса

- Описание
- Области на приложение
- Технически данни
- Приложение

Описание	Области на приложение	Технически данни										
<p>Кнауф Биофиниш е фабрично приготвена суха смес за обработка на повърхности в закрити помещения. Предвидена е за многослойно нанасяне.</p> <p><b>Съхранение</b>  <b>Срок на годност:</b> мин. 12 месеца на палети в сухи и хладни складови помещения.</p> <p><b>Опаковка</b>                  25 кг торба</p>	<p>Подходящ за употреба на закрито върху:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ бетонови основи</li> <li>▪ основни мазилки</li> <li>▪ фини мазилки</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>Плътност суха смес:</td> <td>ок. 0,75 kg/l</td> </tr> <tr> <td>Плътност разтвор:</td> <td>ок. 1,6 kg/l</td> </tr> <tr> <td>Якост на огъване:</td> <td>&gt;0,5 N/mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Якост на натиск:</td> <td>&gt;2 N/mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Разход на mm:</td> <td>ок. 1 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Плътност суха смес:	ок. 0,75 kg/l	Плътност разтвор:	ок. 1,6 kg/l	Якост на огъване:	>0,5 N/mm <sup>2</sup>	Якост на натиск:	>2 N/mm <sup>2</sup>	Разход на mm:	ок. 1 kg/m <sup>2</sup>
Плътност суха смес:	ок. 0,75 kg/l											
Плътност разтвор:	ок. 1,6 kg/l											
Якост на огъване:	>0,5 N/mm <sup>2</sup>											
Якост на натиск:	>2 N/mm <sup>2</sup>											
Разход на mm:	ок. 1 kg/m <sup>2</sup>											
Приложение												
<p><b>Подготовка</b>                  Материалът се добавя към съответното количество вода (около 0,4 l вода на kg суха смес) и се разбърква до получаване на хомогенна смес. След това приготвената маса се оставя 10 минути да престои и отново се разбърква. Така приготвения материал е готов за употреба. Консистенцията може да се коригира с добавяне на малко количество вода или суха смес.</p> <p><b>Основа</b>                  Основата трябва да бъде здрава, чиста, суха, без остатъци от прах и кофражни масла, без пукнатини. Неносимоспособни повърхности трябва да бъдат отстранени.</p>	<p><b>Нанасяне</b>                  Препоръчва се Кнауф Биофиниш да се нанесе в тънък слой. След изсъхване се обработва с фина шкурка и след това се нанася още един слой върху почистената повърхност. Отвореното време за работа е около 24 ч.</p> <p><b>Температура на работа</b>                  Температурата на основата, материалите и въздуха по време на работа и съхнене трябва да бъде между 5 °C и 25 °C. Обработваните повърхности трябва да бъдат защитени от пряко слънчево въздействие, вятър и замразяване.</p>	<p><b>Съвети за безопасност</b>                  Дразни кожата. Съществува опасност от тежки увреждания на очите. Може да предизвика свръхчувствителност при контакт с кожата. Да се съхранява далеч от деца. ДА не се вдишва. Да се избягва контакт с кожата и очите. Ако съдържанието влезе в контакт с очите, измийте старателно с вода и се консултирайте с лекар. В хода на работа да се използват подходящи ръкавици и предпазни очила/ маска. В случай на поглъщане да се поиска съвет от лекар и да му се покаже опаковката/ етикета.</p>										