



Plamuur

04/2016

## C1 - Superfijn houtplamuur

### MATERIALEN

**Knauf Superfijn Houtplamuur** is een gebruiksklare acrylstopverf om hout te vullen en glad te maken.

### OPSLAG

**Knauf Superfijn Houtplamuur** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats weg van direct zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen
- Gebruiksklaar
- Zonder oplosmiddel
- Gemakkelijk op te schuren
- Goed vulvermogen
- Droogt zeer snel in een fijne laag
- Voor een zeer gladde en flexibele afwerking
- Kan worden beschilderd

## TOEPASSINGSGBIED

**Knauf Superfijn Houtplamuur** is bijzonder geschikt voor het vullen en gladmaken van absorberende oppervlakken binnenshuis: hout, vezelplaten ... Geschikt voor het repareren van kleine gebreken in het hout voordat lak, verf, vernis, enz. wordt aangebracht. Dit product mag buiten worden aangebracht op hout, op voorwaarde dat het na droging wordt beschermd met een geschikte verf.

## VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, droog en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, weinig hechtende oude verf ...). Bescherm de metalen delen met behulp van een roestwerende primer.

### VERWERKING

Breng het product rechtstreeks aan met behulp van een spatel of een mes in roestvrij staal. Voor de reparatie van barsten van meer dan 5 mm wordt aangeraden om in twee of meer lagen te werken. Reinig het gereedschap en de recipiënten na gebruik onmiddellijk met helder water.

### OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C bedraagt.

Mag niet worden aangebracht op oppervlakken die permanent worden blootgesteld aan vocht.

Behoed het product voor vorst en warmte.

## VERPAKKING

Tube van 200 ml en emmer van 500 g.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-30 °C
Dichtheid	1,50 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Verbruik	ong. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm dik
Korrelgrootteverdeling	< 100 µm
pH	8 ± 1
Droging	ong. 1-2 uur naargelang van de ondergrond en de omgevingsomstandigheden
Maximumdikte	5 mm
Kleur	wit

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Lees het etiket vóór gebruik
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30