

Uniflott Finish

Færdigblandet finspartelmasse til overfladebehandling

Produktdatablad

03/2026



Produktegenskaber

- Nem at påføre på grund af dens lette konsistens
- Lave emissioner, EMICODE EC1-Plus
- Nem at slibe
- Hurtigtørrende
- Farve: Ren hvid
- Klar til brug, ingen blandings- eller hærdningstid nødvendig
- Opfylder produktspecifikationerne i henhold til DS/EN 13963

Anvendelsesområder

- Til vægge og lofter
- Til indendørs brug
- Færdigblandet finspartelmasse som afsluttende spartling af gipsplade- og fibergipspladefuger efter forudgående grundspartling med Knauf Uniflott i Uniflott-systemet
- Også egnet til fuldspartling (op til Q4) og udjævning af ru underlag

Underlag

Underlaget skal være bærende, stift, vandtæt, tørt, fast, rent og fri for støv og slipmidler. Fjern eventuelle rester, der kan forringe vedhæftningen.

På meget absorberende underlag (f.eks. gasbeton) skal der grunddes med Knauf hæftegrunder, og primeren skal tørre. Beton grunddes med Knauf Betokontakt.

Gipsplade samlingerne skal være tørre, rene og støvfrie, inden spartling.

Fyld eventuelle huller med Knauf Uniflott.

Blanding

Rør Knauf Uniflott Finish grundigt i spanden med et redskab (f.eks. en øse eller et piskeris) for at opnå en jævn, cremet konsistens. Brug en ren beholder og et rent redskab.

Påføring

Påføres i henhold til vejledningen *Hvor går grænsen?* Gipsmontage og overfladebehandling.

Yderligere information

- Før påføring af yderligere beklædning og belægning skal Knauf Uniflott Finish være helt tør, ren og støvfri.
- Spartling bør kun udføres, når gipspladerne ikke har undergået væsentlige ændringer i længden, f.eks. på grund af ændringer i fugtighed eller temperatur. For støbesasfalt, cement og flydende afretningsmasser bør fugning først udføres, efter at afretningslaget er lagt.
- Rum- og underlagstemperaturen må ikke falde til under +10°C eller overstige +30°C. Køliger temperaturer forlænger hærningstiden, mens højere temperaturer forkorter den. Undgå direkte sollys og træk.
- Snavsede beholdere og værktøj forkorter også hærningstiden.
- Bland ikke andre materialer med Knauf Uniflott Finish.
- Rengør værktøj med vand efter brug.

Anvendelsesbegrænsninger

- Knauf Uniflott Finish må ikke anvendes udendørs.
- Knauf Uniflott Finish er ikke egnet som underlag til fliser, når det påføres over større områder.

Teknisk data

Anvendelsesdata	
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsestemperatur	+10°C til +30°C
Maksimal tykkelse	0 - 3 mm
Arbejdstid	Afhængig af underlag og påføringstykkelser
Forbrug	~ 160 - 180 g / m fuger 1,7 - 1,8 kg / m ² / mm lagtykkelse
Tørretid	Tørretid pr. mm/tykkelse: mindst 5 timer *
Farve i tørret tilstand	Ren hvid

* Vejledende værdier ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed

Materiale data	
Materialebase	Calciumcarbonatbaseret fyldstof
Holdbarhed	< 12 måneder
Opbevaringsforhold	Opbevares køligt og tørt. Beskyttes mod frost, høje temperaturer og direkte sollys.
Størrelser	8 kg

Varianter

Beskrivelse	Mængde	Emballage	Pakkestørrelse	Art.nr.	EAN
Uniflott Finish	8 kg	Spand	60 stk. / palle	00129801	4006379072927

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk