



Технически лист

02/2016

Acryl Finish

Фасадна мазилка на основата на синтетична смола

Описание на продукта:

Acryl Finish е готова тънкослойна фасадна мазилка на основата на синтетична смола за вътрешно и външно приложение. Продуктът има следните свойства:

- Силна способност да отблъсква водата
- Изключително устойчив при различни климатични условия

- Широка гама и разнообразие от цветове
- Готов за употреба материал

Съхранение:

Да се съхранява в оригиналната опаковка на сухо при температура между + 5°C и + 25°C. Най-добрите свойства се гарантират 12 месеца от

датата на производство.

Опаковка:

Кофа: 25 kg
Палет: 600 kg

Изпълнение

Подготовка на основата:

Основата трябва да е носимоспособна, твърда, суха и равна. Основата да се грундира с Knauf Grund и да се остави за 24 часа да изсъхне.

Обработка:

Обработените повърхности да се пазят от дъжд, директни слънчеви лъчи, вятър и други атмосферни влияния. Температурата по време на работа не трябва да бъде по-ниска от + 5°C и

по-висока от + 25°C. Да се използва армираща мрежа. Материалът да се разбърка в кофата и да се провери партидният номер. Материали от различни партии да се смесят в голям съд и да се добави до 1 % вода.

Технически данни:

Описание	Структура	Зърнометрия	Разход kg/m ²
R 1,5	Влачена мазилка	1,5 mm	2,3 – 2,7
R 2	Влачена мазилка	2 mm	2,8 – 3,2
S 1,5	Драскана мазилка	1,5 mm	2,7 – 3,1
S 2	Драскана мазилка	2,0 mm	3,5 – 3,9

Отворено време за работа: ок. 15 минути

Указания

Информация за партиден номер, дата на производство, структура и цвят се съдържа върху опаковката. Всички данни се отнасят за температура + 20°C и относителна влажност на въздуха 60%. При различни условия времето за съхнене се намалява или удължава.

Препоръки

Мазилката да не се нанася върху силно нагряти от слънцето стени и да се пази от дъжд и бързо изсъхване минимум 24 часа, а при висока влажност на въздуха до 3 дни. Да се избягва полагане на мазилката при силен вятър, защото водата може да се изпари тръде бързо. Това

затруднява шпакловането и води до образуване на лункатини на повърхността на мазилката. Силиконова боя Кнауф може да се нанася най-рано 7 дни след мазилката. Бяла мазилка, която впоследствие се боядисва цветно, трябва да се боядиса минимум два пъти. Помещенията, в

които е нанасяна мазилката да се проветрят добре до изчезване на миризмата. При контакт с очите незабавно измийте с обилно количество вода и потърсете лекарски съвет. Да се съхранява извън обсега на деца.

▶ Tel.: 0700 300 03

▶ www.knauf.bg

▶ info@knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 02 / 91 789 10, факс: 02 / 850 21 91