

АКВАПАНЕЛЬ®

Клей для швов (PU)



Для АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита
Внутренняя

Описание

АКВАПАНЕЛЬ® Клей для швов (PU) Используется для склеивания отдельных плит АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя при возведении перегородок и облицовок.

Применение

Перед нанесением АКВАПАНЕЛЬ® Клей для швов (PU) убедитесь, что края плит очищены от пыли с помощью влажной кисти. Поверхность торцов должна быть сухой и чистой. Это обеспечивает лучшую адгезию к плите. Нанесите непрерывный слой АКВАПАНЕЛЬ® Клей для швов (PU) на очищенную кромку уже закрепленной АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя.

Монтируемая плита плотно прижимается к уже закрепленной через нанесенную полоску клея (ширина стыка около 1 мм), после чего крепится к каркасу при помощи шурупов. Нанесение клея должно быть сделано до размещения следующей плиты.

Клеевое соединение плит исключает необходимость последующего шпаклевания стыка с применением армирующей ленты. Дополнительное заполнение швов клеем после установки плит не допускается.

Удалите излишки клея после твердения на следующий день с помощью шпателя.

Расход материала

~ 50 мл/м (~ 25 мл/п. м. шва)
Объем одной тубы рассчитан на:
~ 6,5 м (размер плиты 900 × 1200 мм);
~ 10 м (размер плиты 1200 × 2400 мм).

Адрес:

г.Ташкент, ул. Шахрисабз 2, Tower 2, 5 этаж

Контакты:

+998 78 150 11 59
+998 78 150 11 60
+998 78 150 11 61

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Описание	1K PUR клей, высокая вязкость
Плотность	1,5 г/мл
Температура эксплуатации	40 °C — +80 °C в затвердевшем состоянии
Влагостойкость	C4 следуя En12765
Открытое время	50 минут (при 20 °C и влажности 65 %)

Трудозатраты

Прибл. 15 мин/м². Установка плиты включает крепление саморезами и АКВАПАНЕЛЬ® Клей для швов (PU).

Рабочая температура

Температура материала и окружающей среды не должна быть ниже + 5 °C.

Меры предосторожности

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защитные очки при работе с продуктом.

Упаковка и хранение

310 мл/туба.
Хранить с сухом пров етвиваемом месте, избегать замораживания.
Срок хранения 18 месяцев.
GISCODE: RU1.

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.