



Penetračné nátery

12/2017

Knauf Haftemulsion

Emulzia zvyšujúca príľnavosť

Popis produktu

Špeciálny penetračný náter, prísada pre zlepšenie vlastností a zvýšenie príľnavosti.

Dodanie

1 kg vedro
5 kg vedro

Číslo mat. 00102693
Číslo mat. 00102694

Skladovanie

Skladujte na suchom a chladom mieste, chráňte pred mrazom, skladujte v uzavretých obaloch po dobu 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Oblasť použitia

Pred nanesením:

- podkladových omietok, stierok, vyrovnávacích podlahových hmôt, atď.
- zvyšuje odolnosť voči tvorbe prasklín renovačných mált, vápenných, vápenno-cementových omietok, cementových poterov
- pre zvýšenie príľnavosti pri lepení s väčšou hrúbkou lepidla (napr. granit, porfýr)
- pre interiér, exteriér, vlhké miestnosti, pivnice.

Vlastnosti

- použitie v interiéri a exteriéri
- pripravený na použitie
- upravuje nasiakavosť podkladu
- zvyšuje príľnavosť
- bráni prieniku vlhkosti

Prevedenie

Podklad

Veľmi nasiakavé podklady ako napr.: tehlové murivo, podklady z vápenno-pieskového muriva, pórobetón, atď.; na nenasiakavé podklady z liateho asfaltu.

Podklad musí byť

- nosný, suchý, pevný a dostatočne stabilný,
- bez prachu, voľných častí, oleja, mastnoty, oddebnovacích olejov, častí, ktoré znižujú príľnavosť odstrániť.

Spracovanie

Ako základný náter:

- Pre veľmi nasiakavé podklady pomer riedenia 1:4 (Haftemulsion/voda)
- pre nenasiakavé podklady riedenie 1:2.

Naniesť celoplošne pomocou valčeka, štetca alebo kefy a nechať zaschnúť. Nasledujúce práce je možné vykonávať po dôkladnom vyschnutí (cca 12 hod).

Spotreba: cca 30 – 40 g/m² koncentráta.

Ako prísada pre zlepšenie vlastností:

- Pomer miešania (Haftemulsion/voda) pre reparačné malty/malty pre vysprávky 1:5
- vápenné, vápenno-cementové 1:10
- pre cementové potery 1:5
- 1:10, pre cementové potery 1:5. Následne zmiešať s maltou, betónom, omietkou

Následne zmiešať s maltou, betónom, omietkou príp. poterom. Zohľadniť údaje na práškovom produkte.

Ako prípravok na zvýšenie príľnavosti pri lepení s väčšou vrstvou lepidla:

- Pomer riedenia 1:1 (Haftemulsion/voda)

Zmes naneste rovnomerne na zadnú stranu dosky, mokrou stranou uložte dosku do maltového lôžka (uloženie „mokrú do mokrého“).

Podmienky pre spracovanie

Teplota spracovania podkladu: +5°C až + 25°C.

Dolňujúce informácie

Chrániť pred priamym slnečným žiarením, prievanom. Nižšia teplota podkladu a okolia alebo vyššia vzdušná vlhkosť predlžuje spracovanie a čas schnutia.

Bezpečnostné pokyny

Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov, resp. na www.knauf.sk

Knauf Bratislava s.r.o.

► Tel.: +421 2 5824 0811

► info@knauf.sk

► www.knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o. Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebno-fyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťaž a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.