


Sisteme de placare

K435a.ro

Fișă tehnică

03 / 2021



Bandă Knauf Hydro Flex

Descrierea produsului

Banda Knauf Hydro Flex este realizată din elastomer termoplastic și fibre de poliester. Produs aprobat pentru comercializare și uz general în domeniul construcțiilor. Produsul deține declarație de conformitate cu Acordul Tehnic de amorse Knauf.

Mod de ambalare:

- rolă 12 cm x 10 m

Cod 5356

Domeniu de aplicare

Banda Knauf Hydro Flex este realizată din material foarte flexibil, fiind utilizată pentru hidroizolarea permanentă și flexibilă a rosturilor în zonele cu risc înalt de zgâriere, de exemplu la intersecțiile perete-perete, respectiv perete-pardoseală, în camerele cu umiditate crescută sau în camerele umede, la balcoane sau terase. Banda este destinată încorporării în membrana lichidă pentru impermeabilizare Knauf Hydro Flex. Pentru etanșarea colțurilor sau a trecerii conductelor, sunt disponibile colțare externe și interne Knauf Hydro Flex realizate din bandă de etanșare, precum și manșoane de perete Knauf Hydro Flex pentru etanșarea străpungerilor pentru trecerile conductelor de instalații sanitare prin pereți.

Se utilizează la interior și exterior.

Caracteristici

- Dimensiuni: lungime 10 m, lățime 120 mm, grosime 0,5 mm
- Strat de acoperire elastomeric pe întreaga suprafață a benzii
- Pentru uz interior și exterior
- Rezistență ridicată la rupere
- Rezistență chimică ridicată

Punere în operă

Banda Knauf Hydro Flex se încorporează în primul strat al membranei lichide pentru impermeabilizare Knauf Hydro Flex. După ce banda este încorporată, aceasta trebuie acoperită cu un al doilea strat de membrană lichidă pentru impermeabilizare Knauf Hydro Flex.

Date tehnice

Grosime totală	0,42 - 0,78 (mm)
Rezistență la temperatură	-15 ÷ +70 (°C)
Rezistență la uzură	fără fisuri în stratul de acoperire și bandă și fără alte daune care reduc nivelul de impermeabilizare
Lățime totală	≥80 (mm)
Greutate	≥340 (g/m ²)
Utilizare	în interiorul și exteriorul clădirii
Etanșeitate la o presiune de 0,15 MPa într-un interval de 24 h	îndeplinește
Tensiune maximă de tracțiune	3,4 (MPa)
Alungire relativă la tensiunea maximă de tracțiune	170 (%)

Depozitare

În ambalajul original, nedeteriorat, în loc uscat și bine ventilat.

A se proteja împotriva luminii directe a soarelui și înghețului.

Modalitate de livrare

Cod articol

Bandă Knauf Hydro Flex cu lungime de 10 m

5356

Recomandări pentru siguranța utilizării și eliminarea deșeurilor

Prezenta fișă tehnică specifică domeniul de utilizare al materialului și metoda recomandată de punere în operă, dar nu poate înlocui pregătirea profesională a aplicatorului. În plus față de recomandările indicate, lucrările ar trebui efectuate în conformitate cu practica de construcție și normele de sănătate și siguranță. Producătorul garantează calitatea produsului, dar nu are nicio influență asupra condițiilor și metodei de utilizare a acestuia. În caz de îndoieli, ar trebui efectuate teste proprii de utilizare.

☎ Telefon: 021 - 650.00.40

☎ Fax: 021 - 650.00.48

▶ www.knauf.ro

@ office@knauf.ro

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem și a sistemelor în ansamblul lor. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive și statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condițiile utilizării materialelor și componentelor de sistem conform fișelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicațiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienței producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile menționate în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare și condițiilor specifice din șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

Knauf Gips SRL - AFI Tech Park 1 - Bd. Tudor Vladimirescu 29, Etaj 1, Sector 5, București, 050881