



KNAUFINSULATION

Knauf Insulation B.V.

Dakota 7

5126 RL, GILZE

T: 0162 - 42 12 45

I: knaufinsulation.com

E: customerservice.nl@knaufinsulation.com



BB221300.000.f14 Acoustifit Glaswolplaat

- 01 #
Fabrikant: Knauf Insulation B.V.
- 02 #
Type: Acoustifit.
- 03 #
Beoogd gebruik: voor scheidingswanden.
Beoogd gebruik: voor plafonds.
- 04 #
.....
- 05 #
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,037.
- 06 #
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 1,05.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 1,20.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 1,35.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 1,60.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 1,85.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 2,00.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 2,40.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 2,70.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 3,20.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 4,05.
- 07 #
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 40.
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 45.
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 50.
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 60.
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 70.
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 75.
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 90.
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 100.
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 120.
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 150.
- 08 #
Dikte tolerantie (NEN-EN 823) (klasse): T4.
- 09 #
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1.
- 25 #
Luchtstroom weerstand (AFi) (NEN-EN 29053) (kPa.s/m²): 5.
- 29 #

Materiaal: minerale wol (MW), glaswol.

- 31 #
Plaatlengte (l) (NEN-EN 822) (mm): 1.350.
- 32 #
Lengte tolerantie (l) (NEN-EN 822) (mm): ± 2 %.
- 33 #
Plaatbreedte (b) (NEN-EN 822) (mm): 600.
- 34 #
Breedte tolerantie (W) (NEN-EN 822) (mm): $\pm 1,5$ %.
- 37 #
.....