



K-Sentials

IC002.de

Alpha-Halbhydrat AGMM 11/2017

Alpha-Halbhydrat AGMM

Mittelfein aufgemahlenes Alpha Halbhydrat

Produktbeschreibung

Mittelfein aufgemahlenes Alpha Halbhydrat zur Verwendung in der bauchemischen Industrie.

Lieferform	Material-Nr.
Lose	61723
Big Bag	61724

Technische Daten	Einheit	Wert
Freie Feuchte	Gew.-%	< 0,5
Kristallwasser	Gew.-%	5,5 – 6,2
Fließmaß mit Hägermanntrichter (Wasser/Feststoff-Verhältnis = 0,39)	mm	≥ 200
Versteifungsbeginn VB (Vicat Konus)	min.	≥ 7
Blainewert	cm ² /g	≥ 1900
Biegezugfestigkeit bei Gewichtskonstanz (Wasser/Feststoff-Verhältnis = 0,39)	N/mm ²	≥ 8
Druckfestigkeit bei Gewichtskonstanz (Wasser/Feststoff-Verhältnis = 0,39)	N/mm ²	≥ 40

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

► knauf-direkt@knauf.de
► www.k-sentials.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Alle aufgeführten Daten sind Richtwerte mit herkunfts- und produktionsbedingter Toleranz. Bestimmungsmethode nach Knauf Prüfvorschrift, kann bei Bedarf angefordert werden.

K | SENTIALS