





ADAGIO Alpha⁺ *Controsoffitti in fibra minerale*



- ADAGIO Alpha⁺ presenta una superficie liscia, uniforme e di lunga durata, con un'impareggiabile resistenza ai graffi e il bianco più brillante disponibile. Il pannello offre inoltre un ottimo grado di assorbimento e isolamento acustico, nonché un'elevata riflessione della luce.
- Eccellente assorbimento acustico: 1.00 α_w .
- Eccellente indice di riflessione luminosa: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold e Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Ideale per open spaces (call centres, biblioteche, uffici, bar e ristoranti).

Build on us.



Caratteristiche		Informazioni dettagliate							
Dettagli dei bordi		Board 	Tegular 24/90 				Tegular 15/90 		
Spessore (mm)		20	20				20		
Dimensioni (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600				600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600		
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C					A vista, smontabile - Sistema C A vista - Bandraster, smontabile - Sistema I.3 A vista - Corridor, smontabile - Sistema F.3		
Peso		3.4 kg / m²							
Colore		 Bianco							
Assorbimento acustico		$\alpha_w = 1.00$ a norma EN ISO 11654 - Classe A							
		Frequenza f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		α_p		0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.95 a norma ASTM C 423							
Attenuazione acustica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25 \text{ dB}$ a norma EN ISO 717-1 CAC = 26 dB a norma ASTM E 413-10							
Abbattimento acustico		EN ISO 10140-2 $R_w = 12 \text{ dB}$ a norma EN ISO 717-1							
Reazione al fuoco		Euroclass A2-s1, d0 a norma EN 13501-1							
Riflessione luminosa		88%							
Conducibilità termica		$\lambda = 0.040 \text{ W/mk}$ a norma EN 12667							
Permeabilità all'aria		PM3 ($\leq 100 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) a norma DIN 18177							
Resistenza all'umidità		95% RH							
Camera sterile		ISO 4 a norma EN ISO 14644-1							
Qualità dell'aria interna		 A+	 E1	 IACG					
Pulibilità									
Sostenibilità		 EN ISO 14021 59.6% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 M1+	 cradle to cradle BRONZE	 BLUE ANGEL	www.blauer-engel.de/uz132		