

Heraklith® BM-Kleber Plus

Schnellhärtender Einkomponenten Klebstoff



Anwendungsbereich

Zum kraftschlüssigen Verkleben von Heraklith Holzwolleplatten.

Produkteigenschaften

- Schnelle und gleichmäßige Durchhärtung
- Lösungsmittelfrei
- Speziell für Heraklith Holzwolleplatten

Verarbeitung

- Einseitiger Kleberauftrag auf zu verklebende Fläche (z.B.: Plattenstirnseite)
- Kleberraupendurchmesser mind. 5 mm
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Inhalt/Schlauchbeutel [ml]	Schlauchbeutel/Paket
600	12

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung / Daten	Einheit
Material	einkomponenten PU Klebstoff (feuchtigkeitshärtend)	
Klebstoff	1-K-PUR	
Verbrauch	ca. 60	ml/m ²
Verarbeitungstemperatur	+7 bis +30	°C
Lagerfähigkeit	24	Monate
Anfangsfestigkeit	2 bis 3	Minuten
Zugfestigkeit	2,5	N/mm ²
Lösemittelfrei	ja	
Aushärtegeschwindigkeit (23°C / 50 % rel. LF)	2,5	mm/24 h

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 09/2025 – sp/jb)