Plank

Gipsskiva med rak synlig V-fog

Produktdatablad *01/2026*



Plank – Gipsskivan med rak synlig V-fog för eleganta ytor

Plank är en robust, glasfiberförstärkt gipsskiva med fasade kartongklädda långkanter och rakskurna kortkanter. Skiva är idealisk för vägg till vägg montering utan kortkantskarvar och skapar en stilren och rak synlig V-fog. Perfekt för projekt där både hållbarhet och estetik är viktiga faktorer. Plank är lätt att bearbeta och montera, vilket gör den till ett flexibelt val för inomhusmiljöer som kräver en högkvalitativ finish.

Därför ska du välja Knauf Plank

- Rak synlig V-fog – Skapar en stilren och modern design.
- Glasfiberförstärkt – Ger extra hållbarhet och stabilitet.
- Perfekt för stilrena tak – Vägg till vägg montage utan kortkantsskarvar.
- Enkel att montera – Anpassad för smidig bearbetning och installation.
- Idealisk för prefabindustrin – Finns i längder upp till 4200 mm.

Kantutförande

Plank har fasade, kartongklädda långkanter samt raka skurna kortkanter



Förvaring

Lagras torrt och förvaras liggande på ett plant underlag av ströer med centrumavstånd max 600 mm. Ytterligare information på www.knauf.se.

Bearbetning

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knauf.se.

Ytbehandling

Skivan är avsedd som underlag till standard tak- och väggfärg.

Säkerhetsanvisning

Plank är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på www.knauf.se.

Build on us.

Produktdata

Plank			Enhet	Referens
Dokument	Produktstandard	Harmoniserad standard	-	SS-EN 520:2004+A1:2009
	Deklarerad skivtyp enligt produktstandard	A-12,5	-	SS-EN 520+A1
	CE-märkt produkt	Ja	-	Nr: 0087_Plank_Classic_ Board_13_A_2021-01-11
	EPD-nr	NEPD-12615-12798	-	EN 15804+A2
	Emissionsklassificering	Dansk Indeklima Mærkning	-	Certifikat nr. 009
Mått	Tjocklek	12,5	mm	-
	Bredd	600	mm	-
	Längd	Se sortiment	mm	-
Vikt	Nominell vikt	8,3	kg/m²	-
	Densitet	664	kg/m³	-
Toleranser	Tjocklekstolerans	+0,5/-0,5	mm	SS-EN 520+A1
	Breddtolerans	+0/-4	mm	SS-EN 520+A1
	Längdtolerans	+0/-4	mm	SS-EN 520+A1
	Vikttolerans	+0,3/-0,3	kg/m²	-
	Långkantsavvikelse, parallellitet	± 0	mm	-
	Avvikelse från rätvinklighet per meter skivbredd	2,5	mm	SS-EN 520+A1
Hållfasthet	Böjdraghållfasthet (brottlast) - längdriktning	≥ 550	N	SS-EN 520+A1
	Böjdraghållfasthet (brottlast) - tvärriktning	≥ 210	N	SS-EN 520+A1
	Skjuvhållfasthet per infästning, skruvförband mot träregel (karakteristiskt värde)	450	N	SS-EN 520+A1
Värme	Högsta tillåtna temperatur kortvarigt	120	°C	-
	Högsta tillåtna temperatur ständigt	50	°C	-
	Värmekonduktivitet λ	0,21	W/mK	SS-EN ISO 10456 (700 kg/ m³ densitet)
	Värmemotstånd R	0,06	m²K/W	-
	Längdutvidgningskoefficient	Ingen prestanda fastställd	-	-
Fukt	Ånggenomgångsmotståndsfaktor μ (torr/våt)	10/4	-	SS-EN ISO 10456
	Längdändring inom RF-intervall	0,04	%	45-90% RF
	Kritiskt fukttillstånd vid rumstemperatur	80-85	% RF	SP-Rapport 2005:11
Täthet	Luftgenomsläpplighet	1,4x10-⁶	m³/m²sPa	SS-EN 520+A1
Brand	Brandteknisk materialklass	A2-s1,d0	-	SS-EN 520+A1
	Brandteknisk beklädnad klass	K1 10/A2-s1,d0	-	-
Emissioner	TVOC - 28 dagar	10	μg/m³	Dansk Indeklima Mærkning. Certifikat nr. 009
	Formaldehyd - 28 dagar	< 5	μg/m³	Dansk Indeklima Mærkning. Certifikat nr. 009
	Ammoniak - 28 dagar	Ingen prestanda fastställd	-	-
Klimatdata	GWP/kg utan biogent kol (A1-A3)	0,07	-	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)
	GWP/m² utan biogent kol (A1-A3)	0,55	-	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)

Forts nästa sida

Miljöbedömning	BASTA-systemet, Betygsnivå	-	-	-
	Byggvarubedömning	Accepteras	-	BVB ID: 51422
	SCDP - Supply Chain Declaration Portal	Plank är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.	-	-
Återvinning	Återvinning	100% återvinningsbar med retursystem	-	Returgips anmälan - Knauf
	Andel återvunnet material i produkt	29	%	EPD Nr: NEPD-12615-12798
	Avfallskod	17 08 02	-	-
Produktkategori	BSAB96 Produktkod	KBC.322	-	Skikt av kartongklädda gipsskivor i innertakskonstruktion
	BKO4 Kod	01219	-	Gipsskivor tak
	ETIM Kod	EC003143	-	Gypsum board
	UNSPSC Kod	30161602	-	Ceiling panels