

Кнауф SONICBOARD

Гипсена плоча за системи со повишена звучна изолација

Опис на производот

- Тип на плоча
MKC EN 520 D
- Боја на картонот сива
- Натпис на позадината сина

Изведба

- Дебелина на плочата 12,5 mm
- 2000x1250 mm Бр. на артикл 531957
 - 2800x1250 mm Бр. на артикл 619648

Складирање и ракување

Во сув простор, на палети за плочи
Неограничен рок на траење
Да се пренесува во исправена положба

Подрачје на примена

Кнауф Sonicboard е гипсена од тип D, која се користи во сите внатрешни системи за сува градба, за економично постигнување на повишена звучна заштита.

Кнауф Sonicboard се користи кај барања за повишена заштита од бука помеѓу две станбени единици, помеѓу различни канцеларии, училници и општо помеѓу простории со различна намена.

Можна примена во системите:


- за преградни ѕидови
- за кровни косини
- за ѕидни облоги
- за спуштени тавани
- за опшивање на инсталации и цевки

Својства и предности

- едноставна обработка и монтажа
- негорив материјал
- за санација на звучна изолација
- за ѕидови помеѓу станови
- зголемена густина на материјалот
- висока звучна изолација
- повишена носивост

Технички податоци

■ Мерки на плочата (во mm):



■ Тип на рабови

- Подолжни рабови, опфатени со картон: полузаоблено / закосено - **HRAK**



- Челни рабови:

Оборени ивици- **SFK**



■ Тolerанција на плочата според MKC EN 520:

- Ширина: +0 / -4 mm
- Должина: +0 / -5 mm
- Дебелина: +0,5 / -0,5 mm

Својство

Својство	Резултат	Стандард
Тип на плоча MKC EN 520	D	MKC EN 520
Реакција на пожар MKC EN 13501-1	A2-s1,d0 (B)	MKC EN 520
Фактор на отпор на пародифузија, μ		MKC EN 12524
■ суво	10	
■ влажно	4	
Топлинска проводливост, λ		MKC EN 12524
■ дебелина на плоча 12,5 mm	W/(m·K) 0,25	
Специфична густина	kg/m ³ ≥ 800	
Тежина на плочата		
■ дебелина на плоча 12,5 mm	kg/m ² ≥ 10,0	

Забелешка

Монтажата се изведува согласно техничките упатства за соодветниот систем, опишан во Кнауф техничката документација

За безбедносни информации, видете го безбедносниот лист на плочата

Препорачана системска употреба со:



Кнауф Fugenfüller leicht
гипсена исполна



Кнауф системска
глетарка



Кнауф Dallas
аголни лајсни



Кнауф стандардни
профили за сува
градба



BioFinish PRO
завршна глет маса

Забелешки



Knauf Macedonia



Knauf Macedonia



@Knauf_MK

☎ 02/3235-752

🌐 www.knauf.com.mk

✉ info@knauf.com.mk

Конструктивните, статичките и карактеристиките на градешната физика на Кнауф системите се постигнуваат исклучиво со употреба на целосни Кнауф системи или продукти кои Кнауф изречно ги препорачува.

Кнауф дооел Скопје, бул. Александар Македонски 66, 1000 Скопје

Го задржуваме правото на технички промени. Нашата гаранција се однесува на нашите производи. Конструктивни, статички и градежно-физички својства на Кнауф системите можат да се остварат само доколку е осигурена исклучива примена на системските компоненти од Кнауф производната програма, или стриктно препорачан производ. Податоците за потрошувачката, количината и начинот на работа се искуствени и во пракса се можни отстапувања. Сите права се задржувани. За сите измени, препечатувања и фотомеханичка репродукција (целосна или делумна), потребна е изречна согласност од претпријатието Knauf Ges.m.b.H., A-8940 Weissenbach/Liezen