

Roll & Spray Max

Lietošanai gatava polimēra špaktelmasa

Tehniskā datu lapa

03/2025



Materiāls

Gatava polimēru špaktele ar ļoti labām izlīdzināšanas un aizpildīšanas īpašībām. Paredzēta uzklāšanai ar špakteles izsmidzināšanas iekārtām, špakteles rullīti vai, nepieciešamības gadījumā, ar špaktelļāpstiņu.

Kvalitāte

Knauf Roll & Spray Max atbilst EN 15824 standarta prasībām un tam ir EC1 Plus sertifikāts, kas ļauj to izmantot dzīvojamās ēkās, veselības aprūpes iestādēs, bērnudārzos, pirmsskolas iestādēs un skolās, pārtikas rūpniecībā (bez tiešas saskares ar pārtiku) un citur.

Īpašības un priekšrocības

- Gatava lietošanai
- Ērti uzklājama ar izsmidzināšanas iekārtu bez sajaukšanas ar ūdeni
- Lieliski aizpilda nelielus nelīdzenumus un caurumus
- Viegli slīpējama un apstrādājama
- Ļauj iegūt ideālu pamatni tālākiem apdares darbiem
- EC1 Plus - ļoti zems emisiju līmenis
- Iekšdarbiem
- Izstrādei ar rokām vai mehāniski

Pielietojums

Paredzēta ideāli gludu un līdzenu virsmu izveidošanai iekštelpās. Var uzklāt ar izsmidzināšanas iekārtu, rullīti vai nepieciešamības gadījumā ar špaktelļāpstiņu slāņos līdz 5 mm biezumā. Lietošanai gatavo špaktelmasu Knauf Roll & Spray Max var izmantot pilnvirsmu špaktelēšanai:

- Minerālām būvniecības virsmām, piemēram: stabiliem apmetumiem (ģipša, kaļķa, cementa-kaļķa), betona virsmām, ģipša blokiem, gāzbetona blokiem
- Lakotām virsmām (paneļi), ar krāsu krāsotām virsmām, virsmām ar stikla šķiedras tapetēm u.c.
- Ģipša plāksnēm



Izstrāde

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, tīrai un bez putekļiem. Lielus nelīdzenumus vai bojājumus jāaizpilda ar Knauf Uniflott vai Knauf Fugenfüller.

Gruntēšana

Ģipša plāksnes ar šuvēm, kas špaktelētas ar Knauf Uniflott vai Knauf Fugenfüller, nav nepieciešams gruntēt. Uzsūcošas vai nestabilas pamatnes jāgruntē vai jānostiprina ar dziļās iedarbības grunti Knauf Tiefengrund vai Knauf Universalgrund.

Renovējamām virsmām, kas pārklātas ar krāsu, pirms špakteles uzklāšanas tās jāpadara matētas, izmantojot rupju smilšpapīru, un jānogruntē ar dziļumgrunti, piemēram, Knauf Universalgrund. Špakteli var uzklāt tieši uz gruntējošās-krāsojošās krāsas Knauf Gruntifarba relatīvi svaigi krāsotām sienām, kas nav taukainas vai pārklātas ar saķeri samazinošiem slāņiem.

Sagatavošana

Gatavo špakteļmasu Knauf Roll & Spray Max parasti izmanto neatšķaidītu tieši no spaiņa. Špakteļmasu var atšķaidīt pēc vajadzības, pievienojot ūdeni pa 200 ml porcijām. Pēc katras ūdens pievienošanas, masa viegli jāsamaisa un jāpārbauda konsistence. Izmantot tikai tīrus instrumentus un traukus

Izstrāde

- Uzklāt slāņos ar biezumu no 0,1 mm līdz 5 mm
- Nākamo slāni uzklāt pēc iepriekšējā slāņa nožūšanas
- Sausu virsmu slīpēt ar smilšpapīru ar graudainību #180 - #240
- Virsmu pēc nožūšanas nogruntēt ar gruntēšanas līdzekli
- Apstrādātu virsmu var krāsot ar visu veidu krāsām vai aplīmēt ar tapetēm

Citi norādījumi

- Špaktelēšanu var veikt tikai tad, kad Knauf plāksnēm nav lielu deformāciju, piemēram, mitruma vai temperatūras izmaiņu dēļ.
- Gadījumā ja telpās tiek ieklāts asfalts, cementa un šķidrās javas grīdas segumi, Knauf plāksnes jāšpaktelē tikai pēc grīdas segumu uzklāšanas.
- Gatavās špakteļmasas izsmidzināšanai ieteicams izmantot Knauf PFT Swing Airless augstspiediena sūkni špaktelēšanai. Ieteicamās dīzes nr. 541 un 645.

Uzglabāšana

Uzglabāšana	
12 mēneši (ražošanas datums norādīts uz iepakojuma)	Sargāt no sala, augstas temperatūras un tiešiem saules stariem. Īslaicīgi sasalis produkts pēc atkausēšanas un samaisīšanas ir lietojams.

Tehniskie dati

Apzīmējums	Standarts	Vienība	Vērtība/Lielums
Ugunsreakcijas klase	EN 15824	—	A2-s1,d0
Izstrādes temperatūra	—	°C	+10°C līdz 25°C
Žūšanas laiks (25°C temperatūrā un 70% relatīvā gaisa mitrumā)	—	mm/h	1mm/~2,5h

Tehniskie dati tika noteikti saskaņā ar spēkā esošiem pārbauzu standartiem. Iespējamās novirzes atkarībā no apstākļiem būvlaukumā.

Patēriņš

Patēriņš - kg/m ²	
1 mm kārts	1,3 kg/m ²

Precīzu materiāla patēriņu nosaka, veicot izmēģinājumu objektā.

Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojums kg	Iepakojuma vienība	Art.Nr.	EAN kods
Roll & Spray Max	25 kg spainis	33 spaiņi/paletes	00735002	5901793359410

SIA Knauf

Institūta iela 108, Saurieši,
Stopiņu pag., Ropažu nov.,
LV-2118, Latvija

Tālrunis

(+371) 67032999

www.knauf.com/lv-lv

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības var tikt garantētas tikai tādā gadījumā, ja tiek izmantotas tikai Knauf sistēmas sastāvdaļas vai Knauf ieteiktie produkti.

Ražotājs: Knauf Sp. z o.o. | Piegādātājs: SIA Knauf