



ADAGIO HD⁺ 35 mm Forro Mineral



- ADAGIO HD⁺ 35mm oferece uma superfície lisa, uniforme e durável com resistência incomparável a arranhões e com uma coloração branca mais iluminada. Graças à sua excepcional permeabilidade ao ar (sem efeito de filtro), a superfície permanece mais branca e brilhante por um longo período. O forro também fornece um equilíbrio entre absorção e atenuação sonora, bem como alta refletância luminosa.
- Excelente absorção sonora (0,90 α_w) com excelente atenuação sonora (43 dB).
- Para informações adicionais de outras opções acústicas, consulte-nos sobre as soluções ADAGIO HD⁺ 19mm e ADAGIO HD⁺ 30mm.
- Excelente refletância de luz: 88%.
- ISO 4, Qualidade do Ar Interno Gold e certificação Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideal para escritórios individuais/privados, salas de aula, auditórios na área da educação.

Build on us.



Características		Informação Detalhada						
Detalhes de borda		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 			
Espessura (mm)		35	35	35	35			
Dimensões (mm)		625 x 625 1250 x 625	625 x 625 1250 x 625	625 x 625 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300			
Sistema		Aparente, desmontável - Sistema C		Aparente, desmontável - Sistema C Aparente - Bandraster, desmontável - Sistema I.3 Aparente - Corredores, desmontável - Sistema F.3		Semi-oculto plank, desmontável - Sistema I.3 Semi-oculto plank - Bandraster, desmontável - Sistema I.2 Semi-oculto plank - Corredores, desmontável - Sistema F.2		
Peso		9.5 kg / m²						
Cor		 Branco						
Absorção sonora		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ conforme EN ISO 11654 - Classe A						
		Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.90 conforme ASTM C 423						
Atenuação sonora		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 43$ dB conforme EN ISO 717-1 CAC = 44 dB conforme ASTM E 413-10						
Isolamento acústico		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB conforme EN ISO 717-1						
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1						
Refletância luminosa		88%						
Condutividade térmica		$\lambda = 0.060$ W/mk conforme EN 12667						
Permeabilidade do ar		PM1 (≤ 30 m³/hm²) conforme DIN 18177						
Resistência à umidade		95% RH						
Sala limpa		ISO 4 conforme EN ISO 14644-1						
Qualidade do ar interno		 A+	 E1	 IACG				
Tipo de limpeza								
Sustentabilidade		 EN ISO 14021 49.4% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1	 cradle to cradle BRONZE	 BLUE ANGEL	www.blauer-engel.de/uz132	