


ADAGIO Acoustic⁺ Mineralni strop



- ADAGIO Acoustic⁺ ponuja gladko, enakomerno in vzdržljivo površino z neprimerljivo odpornostjo na praske in najsvetlejšo belo barvo na tržišču. Zaradi izjemne zračne prepustnosti (brez učinka filtra) površina ostane bela in svetlejša dalj časa. Plošča prav tako zagotavlja ravnovesje zvočne absorpcije in izolativnosti ter visoko odbojnost svetlobe.
- Dobra zvočna absorpcija in visoka zvočna izolativnost: 0.65 α_w and 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) ali 38 dB (Vector).
- Odlična svetlobna odbojnost: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold in Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- ADAGIO Acoustic⁺: primerno za sejne sobe ter čakalnice.
ADAGIO Acoustic⁺ Planks: primerno za odprte prostore ali hodnike.

Build on us.



Lastnosti		Detajlne informacije																											
Oblike robov		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	Vector	SL2	SL2 / Tegular 15/90	Finesse																					
Debelina (mm)		19	19	19	24	19	19	19																					
Dimenzije (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625																					
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3		Snemljivi sistem s polzakrito senčno fugo - sistem C		Lamelne snemljive plošče - sistem I.3 Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne snemljive plošče - sistem I.2 Prosto vpeti sistem z zakritimi nosilnimi profili, snemljive plošče - sistem F.2	Zakriti sistem, snemljive plošče - sistem A.2 / A.3																				
Teža		5.0 - 8.6 kg/m²																											
Barva		Bela																											
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.65(H)$ skladno z EN ISO 11654 - Class C <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)</td><td>0.35</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr><tr><td>α_p (Vector)</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.70 skladno z ASTM C 423							Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)	0.35	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90	α_p (Vector)	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)	0.35	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90																							
α_p (Vector)	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95																							
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 39 \text{ dB}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) $CAC = 39 \text{ dB}$ skladno z ASTM E 413-10 $D_{n,f,w} = 38 \text{ dB}$ (Vector) skladno z EN ISO 717-1																											
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 22 \text{ dB}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)																											
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1																											
Odboj svetlobe		88%																											
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) $\lambda = 0.075 \text{ W/mk}$ (Vector) skladno z EN 12667																											
Prepustnost zraka		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) skladno z DIN 18177																											
Odpornost proti vlagi		95% RH																											
Klasifikacija čistega prostora		ISO 4 skladno z EN ISO 14644-1																											
Kakovost zraka		A+	E1	IACG																									
Čiščenje																													
Trajnost		35.1-36.9% (2024)	IC 12722/2008 Annex Q	M1	cradle to cradle	Blue Angel	www.blauer-engele.de/uz132																						