



Betokontakt

Kontaktný náter pod sadrové omietky na betón

Popis produktu

Vlastnosti

Knauf Betokontakt je kontaktný náter pripravený na okamžité použitie pod sadrové omietky na betón s prísadou kremičitého piesku, sfarbený do ružova a odolný voči zásadám.

Skladovanie

V chlade (+5 °C až +25 °C) v uzavretom originálnom balení 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Produkt nesmie zamrznúť. Poškodené balenie vzduchotesne uzavrieť. Chrániť pred vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.

Vlastnosti

- použiteľný v interiéri (obzvlášť na betón)
- pripravený na okamžité použitie
- po nanosení vytvára drsný povrch
- sfarbený do ružova
- spracovanie ručne alebo strojo
- obzvlášť nízke emisie

Oblasť použitia

Použiteľný v interiéri na

- monolitický betón, betónové prefabrikáty,
- betónové stropy (napr. filigránový strop),
- EPS a XPS,

Pred nanosením

- sadrových omietok (napr. Knauf MP 75, MP 75 L, MP 75 G/F, MP 75 Diamant),
- ručných omietok (napr. Knauf Rotband),
- suchej omietky lepením na stenu (napr. Knauf Perfix),
- sadrových stierok (napr. Multi-Finish).

Prevedenie

Príprava podkladu

Stavebné dielce ako napr. sklo, drevo, kovy, prírodný kameň a dlažby treba chrániť a vodotesne prelepiť fóliou.

Podklad

Podklad musí byť

- nosný, suchý, pevný, dostatočne stabilný,
- bez prachu, voľných častíc, oleja, mastnoty, oddeňovacích olejov,
- rovný podľa dostupných požiadaviek na rovnosť stavebných konštrukcií pred nanosením omietky EN 13914-2.

Upozornenie: Maximálna zbytková vlhkosť pri normálnom betóne je 3%.

Spracovanie

Obsah vedra pred začiatkom práce dôkladne rozmiešať. Knauf Betokontakt nanášať neriedený, rovnomerne a celoplošne valcom s krátkym vlasom alebo strojne striekať pomocou napr. Knauf PFT SWING a následne valcom roznieť po povrchu. Pri strojnou spracovaní je možné konzistenciu doriediť na striekanie (max. 1 l vody na 20 kg vedro Knauf Betokontakt).

Upozornenie: Pracovné nástroje ihneď po použití umyť vodou. Nečistoty na okolitých konštrukciách vzniknuté nanášaním Knauf Betokontakt zotrieť s teplou vodou z povrchu. Ak je to možné - nečistoty odstraňovať za čerstva. Zaschnuté nečistoty navlhčiť a následne zotrieť vlhkou utierkou.

Technické údaje

Fyzikálno-chemické vlastnosti	
Objemová hmotnosť:	cca 1,4 kg/l
Konzistencia:	hustá
pH:	cca 9

Dodanie

20 kg vedro
5 kg vedro

Číslo výrobku: 625664
Číslo výrobku: 6392

Strojové spracovanie

Pomocou striekacieho zariadenia (napr. Knauf PFT Swing).

Schnutie

Nasledovné práce sa môžu prevádzať až po úplnom zaschnutí, Knauf Betokontakt by nemal lepiť. Doba schnutia je min 12 hodín pri 20°C a 65% relatívnej vzdušnej vlhkosti. Chladné a vlhké prostredie predlžuje čas schnutia.

Upozornenie: Dobré vetranie skracuje čas schnutia. Čas po vyschnutí Knauf Betokontakt a nasledujúcimi prácami by mal byť čo najkratší, aby sa zamedzilo zbytočnému sadaniu prachu na napenetrovanú plochu.

Teplota pri spracovaní

Teplota podkladu/prostredia a materiálov pri spracovaní až do úplného vyschnutia náteru nesmie klesnúť pod +5°C.

Dôležitá informácia

Knauf Betokontakt sa nesmie miešať s inými materiálmi, pretože sa tým môžu ovplyvniť jeho vlastnosti.

Bezpečnostné pokyny

Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov, resp. na www.knauf.sk

Spotreba materiálu	
Podklad	betón
Spotreba g/m ²	225

Všetky údaje sú orientačné a môžu podľa vlastností podkladu líšiť. Presnú spotrebu je nutné stanoviť priamo na stavbe.

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

► Tel. +421 2 5824 08 11
► info@knauf.sk

► www.knauf.sk

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf. Upozornenie: Vydávaním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.