

HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS

www.knaufinsulation.sk

Kontaktná poistná hydroizolačná fólia



POPIS PRODUKTU

Mimoriadne pevná kontaktná difúzna fólia vyrobená z polypropylénovej textílie s dvomi lepiacimi páskami, ľahko aplikovateľná. Hodnota ekvivalentnej difúznej hrúbky S_d 0,02 m v súlade s normou EN 13 859. Je vysoko odolná proti vetru, difúzne otvorená a nepremokavá.



HOMESEAL[®] SYSTEM

Kontaktné difúzne fólie

- 1 HOMESEAL LDS 0.02
HOMESEAL LDS 0.04
HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- 2 HOMESEAL LDS 0.02 UV
HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Parotesné fólie

- 3 HOMESEAL LDS 2
- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- HOMESEAL LDS 40
- HOMESEAL LDS 100
- HOMESEAL LDS 100 ALUPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS
- HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Pásky a tmely

- 4 HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- 6 HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Tepelná izolácia

- 8 KNAUF INSULATION MINERÁLNA VLNA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Ekvivalentná difúzna hrúbka; S_d hodnota (EN 1931)	0,02 m (-0,01/+0,015)
Produktová norma	EN 1 3859-1, -2
Certifikát	Prehlásenie o parametroch
Trieda reakcie na oheň (EN 1 3501-1)	E
Plošná hmotnosť (EN 1849-2)	Pribl. 150 g/m ² (±10 g/m ²)
Trieda vodotesnosti po vystavení pôsobeniu faktorov vyvolávajúcich starnutie (EN 13859-1)	W1
Pevnosť v ťahu pred vystavením pôsobeniu faktorov vyvolávajúcich starnutie (EN 1 2311-2)	310 (L) / 21 5 (T) N/50mm
Pevnosť v ťahu po vystavení pôsobeniu faktorov vyvolávajúcich starnutie (EN 1 2310-2)	280 (L) / 190 (T) N/50mm
Odolnosť proti pretrhnutiu (EN 1 2310-2)	165 (L) / 190 (T) N
Flexibilita do teploty (EN 1109)	-20 °C
Tepelná odolnosť	-40 °C to +80 °C
Šírka	1,5 m
Dĺžka	50 m
m ² /bal.	75 m ²

HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS

www.knaufinsulation.sk

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Použitie

Difúzne otvorená vode odolná strešná membrána proti poveternostným vplyvom pre šikmé strechy (dvojplášťové i trojplášťové skladby), novostavby i rekonštrukcie. Môže byť tiež použitá na vertikálnych stenových konštrukciách (nie je odolná proti UV žiareniu) ako ochrana izolačného materiálu a veterná bariéra. Môže byť použitá v priamom kontakte s tepelnou izoláciou s odporúčaným prekrytím.

Odolnosť materiálu voči starnutiu

Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť proti starnutiu.

Pokyny pre použitie

Dodržiavajte príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia príslušné platné technické normy a doporučené technické pravidlá.

Skladovanie

Rolky musia byť uložené na palete a chránené pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom. Neukladajte palety alebo rolky na seba počas prepravy alebo skladovania.

POKYNY PRE POUŽITIE



Aplikujte jednostrannú lepiacu pásku na utesnenie prekrytia



Vytvorte vzduchotesné napojenie medzi membránami Homeseal a stavebnými prvkami pomocou tesnenia Homeseal LDS Solimur



Pre vzduchotesné utesnenie prestupov vedení medzi membránami Homeseal a stavebnými prvkami použite tesniacu pásku Homeseal LDS Solifit-1 a tesniaci tmel Homeseal LDS Solimur



1390
18

Knauf Insulation Holding GmbH
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Germany

EN 13859 -1,-2 : 2014

Kontaktná poistná hydroizolačná fólia
Homeseal LDS 0.04 FixPlus

ABL004CPR
dopki.com/ABL004

Kód produktu: 613937

Knauf Insulation, s.r.o.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
Slovenská republika

Zákaznícky servis

Tel.: +421 45 68 33 512, Fax: +421 45 68 33 511
www.knaufinsulation.sk, odbyt.sk@knaufinsulation.com

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanického kopírovania a ukladania pomocou elektronických médií. Bola dodržaná vysoká opatrnosť pri zostavovaní a spracovaní informácií, textov a obrázkov v tomto dokumente. Avšak chyby nemožno úplne vylúčiť. Vydavateľ ani editori nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť alebo akúkoľvek povinnosť s ohľadom na nesprávne informácie a ich dôsledky. Vydavateľ a editori budú vďační za návrhy na zlepšenie a poukázanie na možné chyby..

challenge.
create.
care.