

Herstel- en afwerkingsmortel

Multifunctionele mortel

Technische fiche

11/2025



Productbeschrijving

Mengklare multifunctionele droge mortel, op minerale basis, voor kleine herstel- en afwerkingswerken.

- Bindmiddel: wit of grijs cement volgens de norm EN 197-1.
- Granulaten: gezeefd en gekalibreerd zand 0/2 volgens de norm EN 12139.
- Additieven: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleeftkracht van de mortel te verbeteren.

Verpakking

In zakken van 5 kg.

Grijs

Artikel nr. 00872082

EAN-code 5413503621460

Wit

Artikel nr. 00872075

EAN-code 5413503621460

Opslag

Beschut tegen weersinvloeden, op houten pallets en in de ongeopende oorspronkelijke verpakking blijft de kwaliteit van het materiaal constant gedurende max. 12 maanden.

Toepassingsgebied

De Knauf Herstel- en afwerkingsgebied is een product voor de herstelling en afwerking. Wordt gebruikt om te metselen, te voegen en ook als afwerkpleister. Eveneens geschikt voor de afwerking van de dekvloeren en voor het herstellen van tegeloppervlakken.

Eigenschappen en voordelen

- Veelzijdig gebruik voor herstel en afwerking
- Gladde afwerking
- Goede hechting
- Voor elk type ondergrond

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel zijn en vrij van olie, vet of andere onzuiverheden, en licht voorbevochtigd worden.

Aanmaak

Voor één zak 5 kg Herstel- en afwerkingsmortel, ca. 0,8 l zuiver leidingwater gebruiken.

Giet een beetje zuiver water in een propere mengkuip en voeg de mortel toe. Giet vervolgens het resterende water en meng manueel of mechanisch mengen tot een homogeen, smeug en klontervrij mengsel bekomen wordt.

Reeds uithardende mortel niet meer vermengen en geen water meer toevoegen.

Toepassing

De plaatsing kan gebeuren met traditioneel metselgereedschap zoals een truweel of een spaan. De open tijd van de mortel bedraagt ca. 2 uur.

Rendement

Indien vermengd met ca. 0,8 l water, brengt een zak van 5 kg Herstel- en afwerkingsmortel ca. 3 l natte mortel op.

Opmerkingen

- De werken dienen beschermd te worden tegen koude, slagregen en wind.
- Tijdens de verwerking en de uitharding dienen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond tussen + 5 °C en + 30 °C te liggen.
- Nooit werken op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
- Geopende zakken na gebruik goed sluiten.
- Het verse product kan met water gereinigd worden.
Na uitharding is alleen een mechanische reiniging mogelijk.

Veiligheid

Vermijd contact met de huid en ogen. Bij contact met de ogen, spoel dan grondig met water en raadpleeg een arts. Het veiligheidsinformatieblad van het product is beschikbaar op onze website www.knauf.com of op aanvraag.

Technische gegevens

Druksterkte na 28 dagen	≥ 8,0 N/mm ²
Buigsterkte na 28 dagen	≥ 2,0 N/mm ²
Hechtsterkte	≥ 0,2 N/mm ²
Schijnbare volumieke massa	± 1700 kg/m ³
Korrelgrootte	0 - 3 mm
Begaanbaar (chape en vloer)	Na ca. 48 uur

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Herstel- en afwerkingsmortel/NL/11.25/0/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.