




AMF THERMATEX® Feinfresko

- AMF THERMATEX® Feinfresko се характеризира с неравномерна перфорация и предлага добро звукопоглъщане за по-добър акустичен комфорт.
- Коефициент на звукопоглъщане (0.60 (Н) α_w)
- Добра звукоизолация (38 dB)
- Подходящ за офиси, търговски помещения, заседателни зали, инсталационни помещения и производствени площи



Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 	Tegular 24 														
Дебелина (мм)		15	15														
Размери (мм) Други размери по запитване		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625														
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С															
Тегло		3.6 - 3.8 кг/м ²															
Цвят		Бял															
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ съгласно EN ISO 11654 - Клас C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.40</td> <td>0.50</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.60 съгласно ASTM C 423		Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75											
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ съгласно EN ISO 717-1															
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ съгласно EN ISO 717-1															
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ														
Светлоотражение		83%															
Топлопроводимост		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ съгласно EN 12667															
Въздухопропускливост		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) съгласно DIN 18177															
Влагоустойчивост		90% RH															
Качество на въздуха		 A+	 E1														
Почистване		 IACG															
Дълговечност		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025														
		 EC 1272/2008 Annex O															
		37-48%															

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.