

KNAUF

PRODUKTDATABLAD

Betokontakt

02/2021



BETOKONTAKT

Primer. Grundning för gipsputs.

Betokontakt används för grundning/primning inomhus på icke sugande underlag eller dåligt sugande underlag som ska beläggas med gipsputs, t ex på slät betong, gipsskivor. Fungerar tillsammans med t ex MP 75 Leicht, Perlfix, Rotband.

Build on us.

BETOKONTAKT



EGENSKAPER

- Färdigblandad
- Bra vidhäftning
- Låga emissioner
- För icke sugande underlag

MILJÖ

Registrerad i BASTA. Bedömd i Sundahus och Byggvaru-
bedömningen. Återvinning enligt anvisningar på knauf.se.
Avfallskod 080120.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knauf.se.

ARBETSANVISNING

Underlag vid grundning/primning

Underlaget ska vara rent och torrt, fritt från lösa delar.
Primern får ej användas om temperaturen understiger +
5°C. Dessutom måste underlaget vara fritt från damm, fritt
från skräp, olja, fett, frigöringsmedel för gjutning, härdare av
betong, föroreningar mm.

Applicering/montering

Rör om innehållet ordentligt före applicering. Betokontakt
är färdigblandad och appliceras utspädd och jämnt på hela
ytan med en roller. Rengör verktygen direkt efter användning
med vatten. Avlägsna föroreningar av Betokontakt (stänk
eller liknande) på förorenade ytor med vatten. Torkat material
kan avlägsnas med varmt vatten med en fuktig torkduk eller
liknande.

Torkning

Vänta med efterföljande arbete tills Betokontakt inte längre
är lim och har torkat helt (minst 12 timmar vid +20 °C och
65% relativ fuktighet). Längre torktider beror på temperatur
och luftfuktighet. Bra ventilation minskar torktiderna. Tiden
efter torkning av Betokontakt och påbörjande av det efterföl-
jande arbetet bör hållas så kort som möjligt för att undvika
att damm lägger sig på ytor.

BETOKONTAKT

PRODUKTDATA

Materialtyp	Färdigblandad primer
Konsistens	Färdigmixad trögflytande blandning
Arbetstemperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +5°C
Applisering	Med roller eller med maskin
Torktid	min. 12h vid +20 °C och RF 65 %
Densitet	1,4 kg/m ³
Rengöring	Rengör verktyg direkt efter användning med vatten
pH-värde	ca 8-9
Färg	Efter torkning rosa
Kvalitet	Det finns ingen harmoniserad standard, dock är produkten är föremål för kontinuerlig fabrikskontroll.
Lagring	18 månader i oöppnad förpackning. Lagras i en sval och frostfri miljö (+5 ° C till +25 ° C) och ej i direkt solljus.
Förpackning	Plasthink 5 kg och 20 kg
Åtgång	ca 0,225 kg/m ²