



Plamuur

04/2016

## C2 - Snelplamuur hout

### MATERIALEN

**Knauf Snelplamuur hout** is een sneldrogende reparatieplamuur op waterbasis.

### OPSLAG

**Knauf Snelplamuur hout** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Verhardt en droogt zeer snel
- Gebruiksklaar product
- Gemakkelijk te verwerken
- Kan worden opgeschuurd en overschilderd na ong. 2 u

## TOEPASSINGSDOMEIN

**Knauf Snelplamuur hout** is hoofdzakelijk geschikt voor het plamuren van kleine gaten, scheurtjes en oneffenheden op houten ondergronden (binnen). Voor grotere scheuren kan de plamuur in meerdere lagen worden aangebracht (max. 1 mm/laag - verse laag op verse laag).

Onder bepaalde voorwaarden ook geschikt voor ondergronden zoals pleister, beton, metaal (binnen en buiten). Indien buiten gebruikt, dient het vers aangebrachte product te worden beschermd tegen regen en zon gedurende de volledige droogtijd. Breng daarna onmiddellijk 2 geschikte lagen verf aan.

## UITVOERING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog en proper zijn. Verwijder van tevoren ook alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Snelplamuur hout**. Schuur van tevoren de nog intacte lagen verf op.

Behandel nieuwe houten dragers met behulp van een geschikte primer. Behandel metalen dragers met behulp van een roestwerende primer. Betonnen dragers moeten min. 28 dagen oud zijn en dragers uit pleister moeten droog zijn. Sterk absorberende oppervlakken moeten ook worden behandeld met een geschikte primer.

### VERWERKING

Het product wordt aangebracht met behulp van een pleisterspaan met een dikte van max. 1 mm per laag. Na droging opschuren en afwerken met een geschikte afwerking.

Over **Knauf Snelplamuur hout** kan worden gelakt met dispersieverven, acryl- en harslakken.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

### OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5°C bedraagt.

De in deze fiche vermelde droogtijd is afhankelijk van de temperatuur en aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst en vocht.

## VERPAKKING

Tube van 400 g en 1300 g.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	> 5 °C
Laagdikte	max. 1 mm
Dichtheid	ong. 1,95 kg/l
Kleur	wit

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Snelplamuur hout\_NL\_B\_04.16\_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.