



PROPAINT ALL IN ONE

Licht en gebruiksklaar plamuur voor schilders, multifunctioneel en voor diverse ondergronden

Productbeschrijving

PROPAINT ALL IN ONE is een licht en gebruiksklaar plamuur voor het vullen van voegen tussen gipsplaten, het aanbrengen van papierbanden en hoekprofielen. Voor alle verdere handelingen om de voegen en plaatoppervlakken af te werken van F1 tot en met F3 is ALL IN ONE het ideale product. ALL IN ONE kan manueel licht en gebruiksklaar, met de verfrol en alle machines die pasteuze producten verspuiten.

ALL IN ONE is het product bij uitstek waarmee de schilder ondergronden onberispelijk kan klaarzetten voor de totale eindafwerking.

All IN ONE is een lightweight schildersplamuur en biedt aan de verwerker het voordeel een hoger uitstrijkrendement van 30 %.

Verpakking

Emmer van 10 l / 9,5 kg

Emmer van 5 l / 4,75 kg

Opslag

Vorstvrij opslaan en beschermen tegen direct zonlicht en hoge temperaturen. Het product is 9 maanden houdbaar in de ongeopende emmer en 1 maand na opening.

Kwaliteit

In overeenstemming met de norm EN 13963.

Brandreactie A2,s1-d0.

Toepassingsgebied

PROPAINT ALL IN ONE is een gebruiksklaar luchtdrogend universeel schildersplamuur voor binnenbereik. In binnenbereik kan ALL IN ONE op de volgende ondergronden worden toegepast:

Gipsplaat/gipsvezelplaat, pleisterlaag, beton, oude verflagen, gipsblokken, cement, glasvezel, cellenbeton, sierpleisters.

Voor andere ondergronden onze technische dienst raadplegen en/of vooraf een test uitvoeren.

Eigenschappen en meerwaarde

- Wit aspect, glad en gemakkelijk te schuren
- Droogt zonder krimp
- Multifunctioneel. Inzetbaar van afwerkingsgraad F1 t/m F3, en uitvoeringsgraden 2 en 3
- Verschillende types ondergronden
- 30 % meer rendement door de lightweight -formule
- Gepatenteerde formule voor DUST CONTROL (de stofdeeltjes kleven niet aan de ondergrond, zweven niet vrij in de ruimte en vallen direct op de vloer)

Uitvoering

Ondergronden

Knauf PROPAINT ALL IN ONE kan binnen aangebracht worden op de meeste ondergronden mits correcte voorbehandeling. Niet geschikt op behangpapier of andere flexibele ondergronden.

De ondergrond moet hard, homogeen, hechtvast, droog, zuiver en ontvet zijn (aanwezige oplosmiddelen, lijmlagen, behangresten e.d. verwijderen).

Als de ondergrond grote holtes of gaten vertoont, moeten deze worden opgevuld voordat Knauf PROPAINT ALL IN ONE wordt aangebracht. Gebruik hiervoor geschikte pasta's of gipspleisters, zoals de Knauf MultiFinish of het Knauf Snelgips. Wacht tot de reparaties volledig droog zijn voordat u verder gaat met het bepleisteren.

Aanbrengen

- Het product in de emmer mengen vóór het aanbrengen.
- Handmatige verwerking met vulspatel of spackmes.
- Voor machinale verwerking de Knauf PROPAINT ALL IN ONE verdunnen met water: 0,6 l zuiver water per emmer van 10 l of 0,3 l zuiver water voor een emmer van 5 l – glad afwerken met vulspatel of spackmes.
- Verdunde PROPAINT producten dienen zo snel mogelijk aangebracht te worden
- Gereedschap met water reinigen
- Maximum 3 mm per laag
- Om een goed resultaat te bekomen in 2 fijne lagen werken in plaats van één dikke
- De temperatuur van de lucht en oppervlaktes tijdens de uitvoering zou minstens +5 °C, en maximum +30 °C bedragen en de luchtvochtigheid dient onder 65 % te liggen
- Makkelijk te schuren na volledig droging (heel fijn schuurpapier)

Droogtijd

De PROPAINT ALL IN ONE is een luchtdrogend product. Zijn droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, maar ook van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

Wanneer het product voor een machinale verwerking wordt verdund, wordt de droogtijd verlengd.

Dikte

De laagdikte is beperkt tot maximum 3 mm. Kan in meerdere lagen worden aangebracht, maar de volgende laag pas aanbrengen als de voorgaande droog is.

Afwerking

PROPAINT ALL IN ONE kan afgewerkt worden met alle verftypes alsook gelijkde afwerkingen. Alle verdere afwerkingen op PROPAINT ALL IN ONE uitvoeren volgens de regels van de kunst, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de producenten van deze producten.

Tips

- Wachten tot het pleister volledig droog is alvorens de afwerking aan te brengen. De droogtijd is korter met twee fijne lagen, dan met één dikke laag.
- Compatibel met de overige producten uit het Knauf PROPAINT-gamma.
- De luchtvochtigheid dient onder de 65 % te liggen.
- PROPAINT ALL IN ONE niet mengen met andere producten voor verwerking.
- Afwerkingen op beton: in acht nemen dat het betonoppervlak vlak, gelijkmatig en voldoende oud (min. 3 maanden) moet zijn. Een betonoppervlak die nog holtes bevat te wijten aan de productie ervan kan onmogelijk met een schildersplamuur in twee lagen afgewerkt worden zonder correcte voorbehandelingen. Indien dit advies nageleefd wordt, kan blaasvorming optreden in de eindafwerking. In geval van twijfel, een test uitvoeren op een klein oppervlak.

Veiligheid

- Buiten bereik van kinderen houden
- Bij contact met de ogen, een arts raadplegen
- Raadpleeg de veiligheidsfiche beschikbaar op onze website www.knauf.be

Verbruik (indicatief, afhankelijk van de verwerken en eigenschappen van de ondergrond)

Afwerkingsgraden	PROPAINT ALL IN ONE
F1	180 g/m ²
F2a	+ 30 g/m ²
F2b Schraal plamuren	+ 300 g/m ²
F3* Volvlakkig plamuren	+ 1100 g/m ² /mm

* ALL IN ONE: Aanlengen met 0,6 l zuiver water (voor een Airless toepassing - type 535)

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.