

Heraklith® C

Holzwole-Platte gemäß ÖNORM EN 13168
WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)-CI 1
Produktart nach ÖNORM B 6000 WW

Zementgebundene Holzwole-Dämmplatte



Heraklith®

Anwendungsbereich

- Holzwoleplatte zum Mitbetonieren und nachträglichen Befestigen im Massivbau.
- Putzträger für verschiedene Putzarten

Produktvorteile

- Idealer Putzträger
- Druck- und biegefest
- Feuerhemmend
- Recyclingfähig

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [ca. kg/m ²]
15	600	2000	10,5
25	600	2000	12,5
35	600	2000	15,5
50	600	2000	21,0

Lieferform: palettiert

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten				Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	B-s1, d0				-	EN 13501-1	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,095				W/mK	EN 13168	
Dicke	d	15	25	35	50	mm	-	
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	0,15	0,25	0,35	0,50	m ² K/W	EN 13168	
Druckspannung bei 10 % Stauchung	σ_{10}	≥ 200 ¹⁾			≥ 150 ²⁾	W/mK	EN 13168	¹⁾ CS(10/Y)200 ²⁾ CS(10/Y)150
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1				-	ÖNORM EN 12086	
Spezifische Wärmekapazität	c	≥ 2100				J/kgK	Prüfzeugnis	
Dickentoleranz	-	+4 / -3				mm	ÖNORM EN 13168	T1
Breitentoleranz	-	± 3				mm	ÖNORM EN 13168	W1

¹⁾ Für die einfachere U-Wertberechnung ist der λ -Wert auf die einzelne Produktdicke gerechnet.

Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung

Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 03/2024 – sp/jb)