



Смес за фугиране и завършване

07/2018

## Knauf Readyfix Roll & Spray

Финишна смес за стени и тавани

### Описание на продукта

Readyfix Roll & Spray съдържа калциев карбонат, пълнители, добавки и свързващи вещества.

Финишна смес, класифицирана съгласно EN 15824.

#### Пакетиране:

28 kg кофа

№ 618541

#### Съхранение:

Продуктът не трябва да бъде излаган на екстремни температури или пряка слънчева светлина.

Предпазвайте срещу замръзване, високи температури и излагане на пряка слънчева светлина. Може да се съхранява до 12 месеца при стайна температура.

#### Качество

Съгласно EN 15824 продуктът подлежи на първоначално изпитване на продукта и постоянен фабричен производствен контрол от производителя и има „CE“ маркировка.

### Област на приложение

Readyfix Roll & Spray готова, първокачествена финална смес, която изсъхва при контакт с въздуха.

Приложение в интериора:

- като довършителна смес за полагане преди тапети или боя;
- специална формула за цялостно шпакловане на бетонни повърхности или вътрешна мазилка;
- подходяща за повърхности с ниво на качество до Q4;
- нанася се с валяк или безвъздушно пръскане;

### Свойства и добавена стойност

- въздушно съхнеща смес;
- отлична обработваемост;
- може да се нанася на слоеве с дебелина до 4 mm;
- може да се прилага с валяк или машина за безвъздушно пръскане;
- добри запълващи свойства;
- бързо съхнене;
- лесно шлайфане;
- добри адхезивни свойства;
- противопенливи свойства;
- ниски емисии на летливи органични съединения VOC < 0;

# Knauf Readyfix Roll & Spray

Финишна смес за стени и тавани



## Нанасяне

### Основа

Ready x Roll & Spray е подходяща смес за шпакловане на абсорбиращи основи като бетон и измазани повърхности. Основата трябва да е стабилна, суха, здрава, чиста и гладка. За да се запълнят големи неравности по повърхността, запълнете с материала и оставете да изсъхне. Не изглаждайте запълнения материал. При обработка на фуги между готови бетонни елементи, запълнете фугите на сглобките с материал и ако е необходимо, ги запълнете повторно за изглаждане на повърхността. Ако завършващият слой ще бъде боя, се препоръчва да използвате фугопокривна лента Кнауф върху фугите на елементите. **Внимание!**

Основи като бетон, газобетон, гипсова мазилка, циментова мазилка, гипсокартон и други трябва да бъдат грундираны с дълбоко проникващ грунд Кнауф Tiefengrund или Кнауф Finishgrund.

### Смесване

Разбъркайте материала преди употреба с бъркалка. Веднага след това нанесете първокачествената завършваща смес Readyfix Roll & Spray. Използвайте чисти баки/инструменти.

### Машини и оборудване

За безвъздушно машинно полагане на Readyfix Roll & Spray за подходящи шнекови помпи под високо налягане и бутални помпи с комплект за обработка на пастообразни смеси (например, Кнауф PFT Swing Airless, SAMBA XL). Размерът на дюзата зависи от желаня ъгъл на пръскане и вида машина. **Пример:** PFT Samba XL: дюза размер 535 налягане 160bar; PFT Swing Airless: дюза размер 541, налягане 110bar; Изпробвайте размера на дюзата и налягането преди нанасяне на продукта.

### Нанасяне

За безвъздушно нанасяне изсипете продукта в резервоара на безвъздушната машина без да разбърквате и без да добавяте вода. За нанасяне с валяк винаги разбърквайте преди употреба без да добавяте вода. Нанасяйте продукта с пръскане или с валяк с дебелина до 4 mm на слой. Използвайте Кнауф нож за шпакловане 40-60 cm за изглаждане на повърхността и винаги използвайте чисти инструменти. За много гладка повърхност след като изсъхне и се втвърди повърхността на слоя, нанесете много тънък допълнителен слой пресен материал. След като изсъхне напълно, прегледайте и изшлайфайте повърхността.

### Температура / условия на средата при работа

Минимална температура + 5°C. Защитавайте нанесения материал от замръзване до пълното му изсъхване.

### Време за нанасяне

Материалът се втвърдява чрез изсъхване. Отвореното време на продукта е приблизително 20 минути за обработка при полагане. Точното отворено време зависи от моментните атмосферни условия и условията на нанасяне. Продуктът може да се нанася на 2 слоя. Дебелината на всеки слой зависи от качеството на конкретната повърхност. Времето за съхнене на продукта е 24 часа при нормални условия. Точното време за съхнене зависи от времето и условията при нанасяне.

### Специални бележки

Не смесвайте Кнауф Ready x Roll & Spray с други материали. Почиствайте на машините и инструментите с вода след употреба. Кнауф Ready x Roll & Spray не е подходящ за запълване на фуги.

## Разход на материал

Материал	Приблизителен разход	kg/m <sup>2</sup>
Ready x Roll & Spray, mm	1,58	

## Технически данни

Описание	Мерна единица	Стойност	Норма
Реакция на огън	Клас	A1	EN 13501-1
Плътност	g/cm <sup>3</sup>	1,5 - 1,7	—
Цвят	—	бял	—
Адхезия	MPa	≥ 0,3	EN 1524
Размер на зърното	µm	≤ 250	—
pH	—	8 - 9	—

Техническите данни са определени според валидните стандарти за изпитване.

Отклонения от това са възможни в следствие на условията на строителната площадка.



Tel.: 0700 300 03

www.knauf.bg

info@knauf.bg

Издание: 2018 г.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02/ 426 50 84

**Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.**

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.